



N° art.: 6.7407.0400

**7407**

## Primaire plastique spray

### Propriété

4CR 7407 est un agent d'adhérence special pour toutes les matieres plastiques utilisees a l'exterieur des vehicules. Il est particulierement

### Législation VOC

Valeur limite CE pour le produit (cat. B/e): 840 g/l (2007)

Le contenu en solvants organiques de ce produit est moins de 757 g/l VOC.

### Conseille du professionnel

- adhérence sûre
- séchage rapide
- argent glace, en permettant le contrôle de la surface teintée

### Application

Supports en plastique: ABS, EMT, EP-laminée, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR dur, PUR souple, PVC

Nettoyer avec 4CR 0610, 0620 ou 5655.

Conditions de travail de + 10°C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air.

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. Agiter vigoureusement pour environ 3 minutes. Distance de pulvérisation: env. 20 - 30 cm. Appliquer plusieurs couches minces. Attendre env. 3 - 5 mn temps de desolvatation. Après l'utilisation retourner le spray et pulvériser la buse pour éviter le séchage du produit dans la tête de pulvérisation.

### Caractéristiques Techniques

Couleur	transparent - argent
Hors poussière	après env. 5 - 10 minutes
Recouvrable	après env. 10 minutes

### Stockage

En emballage bien fermé 2 ans. Conserver le récipient au frais, à l'abri de l'humidité.

**...the professional choice.**