

1K Primer Filler RTS

LESONAL

Fiche Technique


13 / 12 / 2011

L2.01.03

Primaire

Description

Primaire mono-composant à séchage rapide en aérosol.

Ratio de mélange :


PAE 1K Primer Filler RTS



Bien agiter avant l'emploi

Application:


2 - 3 x 1 couche



Distance d'application : 10-20 cm

Nettoyage:

Tourner l'aérosol et purger la buse


Flash-off:

Entre couches :

5 – 10 minutes à 20°C

Recouvrable après :

20 minutes à 20°C

Séchage:

30 minutes à 20°C

15 minutes à 60°C

Protection:

Utiliser un équipement de protection respiratoire approprié

Akzo Nobel Car Refinishes recommande d'utiliser une protection respiratoire à adduction d'air.

Lire l'intégralité de la fiche technique pour plus d'informations sur les produits

1K Primer Filler RTS

LESONAL

Fiche Technique

13 / 12 / 2011

L2.01.03

Primaire

Produits & additifs	
Produit	Lesonal 1K Primer Filler RTS
Composition	Combinaisons de résines nitrocellulosiques et de solvants organiques.
Note	Bien agiter avant emploi Après l'emploi tourner l'aérosol et purger la buse
Méthode d'utilisation	
Supports	Des perces à la tôle : acier, aluminium ou galvanisé. Anciennes couches de peinture Lesonal Polyester Body Filler Lesonal 1K Etch Primer Lesonal 1K Multi Plastic Primer
Préparation du support	Pour des surfaces plus importantes, il est conseillé d'utiliser 2K HS Primer Filler ou 2K Filler 540 avec un pistolet traditionnel. Avant d'entreprendre tout ponçage, dégraisser la surface. Anciennes couches de peinture: Poncer à l'abrasif à sec P280-320 ou à l'eau P600-800 Polyester Body Filler : Poncer à l'abrasif à sec P280-320 Une fois le ponçage terminé et juste avant l'application de la couche de primer dégraisser à nouveau.
Application	Appliquer 2 à 3 couches simples, avec un temps de flash entre les couches de 5 à 10 minutes à 20°C. (Ce temps varie en fonction de différents facteurs tels que la température, vitesse d'air pendant l'application) Note: En cas d'application sur des acryliques thermoplastiques, il est préférable d'appliquer d'abord une fine couche et d'allonger les temps de flash.
Epaisseur de couche	20 – 25 microns par couche

1K Primer Filler RTS

LESONAL

Fiche Technique

13 / 12 / 2011

L2.01.03

Primaire

Temps de séchage	Prêt à poncer	à 20° C 30 min.	à 60° C 15 min.
Ponçage	Méthode A l'eau A sec	Papier à poncer P800-P1000 P400-P500	
Recouvrable avec	Lesonal Topcoat HS 420 Lesonal Basecoat WB		
Couleur	Blanc, Gris, Noir		
Durée de vie	1 an		
VOC	2004/42/II(B)(E)(840)686 La limite maximale EU de ce produit (catégorie: IIB.e) prêt à l'emploi est 840 g/litre COV. Le taux de COV par litre prêt à l'emploi de ce produit est 686 g/litre maximum.		

Akzo Nobel Car Refinishes
ZI Les Bas Prés
60762 Montataire Cedex
Tel: 03 44 28 53 25
www.Lesonal.fr

Réservé exclusivement à l'usage professionnel :

NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence.

Siège social :

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com

