

## STUCCO DI PLASTICA PREMIUM - MPP1 1kg

*Ultra flessibile*

v.01-09.2014

### Caratteristiche :

Stucco multifunzionale altamente elastico progettato appositamente per l'applicazione su substrati plastici, compreso il polipropilene. Facile da applicare e modellare. Può essere utilizzato come riempitivo e come stucco fine. Fornisce un rivestimento privo di pori e facile da levigare. Aderisce anche a substrati metallici, compresi acciaio, acciaio zincato e alluminio, nonché a superfici in poliestere.

### Applicazione

La superficie deve essere pulita, asciutta, sgrassata e opacizzata con abrasivi. Mescolare accuratamente lo stucco in peso con il 2-3% di indurente BPO. Applicare entro 3-5 minuti a 20 °C. Temperature più elevate possono ridurre la durata di lavorabilità e accelerare il tempo di essiccazione.

*Nota: l'uso di una quantità eccessiva di indurente può causare lo scolorimento della finitura. Si sconsiglia l'uso dello stucco a temperature inferiori a 15 °C. Non applicare su primer lavabili e prodotti acrilici monocomponenti.*

### Dati tecnici :

**Contenuto VOC :** 2004/42/II(b)(250) < 250 g/l

Durata di conservazione: 9 mesi

Densità : 2 – 2,1 g/cm<sup>3</sup>

Colore : grigio scuro



**Pulizia**



**aggiunta catalizzatore**

Stucco                    100 g

BPO catalizzatore    2-3 g



**Applicazione**

3 - 5 min.



**Tempo di asciugatura**

20 - 30 min



**Levigatura a mano/ Secco**

P150 - P320



**Levigatura a macchina / Secco**

P150 - P320



**Conservare in luogo fresco**