



ONYX HD ACTIVATOR

Activateur pour base hydrodiluable

C 5

Utilisation

L'additif ONYX HD ACTIVATOR permet d'augmenter la résistance au masquage et la dureté des finitions bicouches. Il peut également être utilisé dans la couche de fond opaque des finitions ONYX HD à trois couches.

Caractéristiques techniques

Conservation : 24 mois	Densité : 1,080 g/cm ³	Rendement théorique : / m ² /l pour 1 µm
Couleur : transparent	Extrait sec : 78,2 % en poids	



Préparation des surfaces

Nettoyer avec PK 2000.

Poncer au P400 (apprêt à poncer ou ancienne finition durcie à cœur ou insensible aux solvants).

Nettoyer avec PK 2000.

Autre option : application sur apprêt en mouillé sur mouillé ou sealer R-M.

	Dosage des produits	Agiter les teintes de base ONYX HD 2 fois 15 min par jour dans la machine agitatrice. Coloris opaque ONYX HD* 100 (vol.) 0,1 l ONYX HD ACTIVATOR 5 (vol.) 5 g HYDROMIX 80 (vol.) 80 g Préparer le coloris ONYX HD et mélanger soigneusement. Ajouter ONYX HD ACTIVATOR et mélanger soigneusement. Ajouter le diluant HYDROMIX et mélanger soigneusement. Filtrer avant d'appliquer. * ONYX HD ACTIVATOR ne peut pas être utilisé dans les formules de mélange qui contiennent les dispersions à l'eau CB760, CB86R ou CB83R.
	Viscosité de pistolage	de 42 à 68 s, coupe ISO 4 à 20°C
	Vie en pot	Deux heures à 20°C.
	Pistolets	Pistolet HVLP à gravité 1,4 – 1,5 mm 0,7 bar au chapeau
	Application	Coloris opaque ou coloris de base Couches : 2 – 3 Épaisseur totale déposée : 20 – 25 µm Quelques coloris peuvent nécessiter une couche supplémentaire. Après chaque couche, laisser évaporer à l'état mat.
	Séchage	Le temps de séchage dépend des conditions climatiques et du matériel utilisé. Séchage à 20°C : env. 15 min Séchage à 60°C : env. 10 min + refroidissement
	Séchage infrarouge	1 ^{re} couche : Laisser évaporer à température ambiante à l'état mat. 2 ^e couche : Température de surface 40 – 50°C, max. 70°C à l'état mat + refroidissement
	Opérations suivantes	Appliquer un vernis R-M recommandé. ONYX HD peut être surcouché avec le même produit après respect des temps de séchage indiqués.

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm