

## Stucco di finitura in alluminio rinforzato - 1.8kg MAE1.8

v.02-04-2012

### Caratteristiche :

Questo stucco rinforzato con alluminio vanta ottime proprietà di modellabilità ed è molto facile da carteggiare con abrasivo P150 per eliminare le transizioni tra lo stucco e la superficie da lavorare. Questo stucco ha un'eccellente resistenza alle temperature. Ideale per la stuccatura di ammaccature e altre imperfezioni. Adatto alla carteggiatura manuale o meccanica. Aderisce molto bene alla superficie; non è necessario utilizzare uno stucco di finitura dopo l'applicazione.

### Applicazione:

Prima di applicare il sigillante, la superficie deve essere pulita, sgrassata, asciutta e opaca. Mescolare accuratamente il sigillante e aggiungere il 2-3% dell'indurente appropriato. Una temperatura troppo elevata può ridurre la durata e accelerare i tempi di asciugatura.

**Nota: l'uso eccessivo di indurente può causare lo scolorimento dello strato di finitura. Pertanto, si consiglia di utilizzare il sigillante a temperature inferiori a 15 °C.**

### Dati tecnici :

**Contenuto VOC :** 2004/42/II(b)(250) <250

Colore : metallica

Durata di conservazione : 12 mesi      Densità : 1,78 g/cm<sup>3</sup>



**Pulizia**

Stucco di finitura in alluminio rinforzato      100 g



**Aggiunta catalizzatore**

BPO catalizzatore 2-3 g



**Applicazione**

3 - 5 min.



**Tempo di asciugatura**

16 - 30 min.



**Levigatura a mano/ Secco**

P150 - P320



**Levigatura a macchina / Secco**

P150 - P320



**Conservare in luogo fresco**