



N° art.: 6.4330.1000

**4330**

## Primer 1K plastique

### Propriété

Agent d'adhérence monocomposant qui peut s'employer pour l'isolation des supports en plastique pour automobiles: ABS, EP-laminée, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR dur, PUR doux, PVC.

### Conseille du professionnel

Conditions de travail: de +10°C et jusqu'à 75 % d'humidité relative de l'air.

### Application

Pistolet à gravité / à succion  
Pression de pistolage: 3 - 4 bar  
Buse: 1,2 - 1,4 mm  
Nr. de passes: 1

Séchage  
Temp. de l'objet 20°C: 10 min.

### Caractéristiques Techniques

Viscosité de pistolage 20°C	12 - 15 s 4 mm DIN
Epaisseur / film sec	3 - 5 :m, n'appliquer pas en couches trop fortes
Désolvatation	env. 10 min.
Couleur	argent transparent
Rendement	8 - 10 m <sup>2</sup> / litre