



# DIAMONT

## Base pour systèmes bicouches

## C 3.2

### Utilisation






Bases pour la réparation de finitions bicouches métallisées, nacrées et opaques.

### Caractéristiques techniques

Conservation : 60 mois      Densité : 0,918 – 1,078 g/cm<sup>3</sup>      Rendement théor. : en moy. 105 m<sup>2</sup>/l pour 1 µm  
Couleur : système de mélange      Extrait sec : 20,8 – 38,1 % en poids

### Préparation des surfaces

Nettoyer avec PK 700 ou PK 2000.  
Poncer au P400 (apprêt à poncer ou ancienne finition durcie à cœur insensible aux solvants).  
Nettoyer avec PK 700 ou PK 2000.  
Autre option : application sur apprêt en mouillé sur mouillé ou sealer R-M.

	<b>Dosage des produits</b>	Bien agiter avant l'utilisation. 2 fois 15 min par jour dans la machine agitatrice.	
		<b>DIAMONT</b>	100 (vol.)      selon teinte
		<b>BC 020 (15°C – 25°C)</b>	
		<b>BC 030 (&gt; 25°C)</b>	60 (vol.)      53 g
		Mélanger et filtrer.	
		Dans le cas de températures élevées, l'emploi du diluant BC 030 est recommandé. Attention : pour les épaisseurs totales déposées supérieures à 35 µm (plus de 4 couches, p. ex. en cas de finitions multi-teintes), il faut ajouter 5 % de durcisseur H 9000 à la base.	
	<b>Viscosité de pistolage</b>	de 22 à 25 s, coupe ISO 4 à 20°C	
	<b>Vie en pot</b>	24 h à 20°C	
	<b>Pistolets</b>	<b>Pistolet HVLP à gravité</b>	1,3 – 1,5      0,7 bar au chapeau
		<b>Pistolet « compliant » à gravité</b>	1,3 – 1,4      2,0 bar
	<b>Application</b>	<b>Coloris opaques</b>	<b>Coloris métallisés ou nacrés</b>
		Couches :	2      2 + 1 pour harmoniser l'effet
		Épaisseur totale déposée :	15 – 20 µm      15 µm
	<b>Séchage</b>	Séchage à 20°C :	5 min
	<b>Opérations suivantes</b>	Après évaporation, appliquer un vernis R-M en mouillé sur mouillé.	

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm