

MOBIHEL[®]

... for the cars we love

VERNIS A SECHAGE RAPIDE BAS COV 2K HS 2 :1

- Convient à toutes les petites réparations ainsi que les complètes
- Viscosité d'application basse – facile à appliquer
- Séchage rapide et flexible – 15min / 60°C ou 30 min / 40°C
- Economie d'énergie
- Améliore le temps de réparation de la carrosserie (possibilité de faire plus de réparation en moins de temps)
- Polish peut être appliqué rapidement
- Longue durée de vie
- Haute brillance

**INFORMATION
CONDITIONNEMENT**

Conditionnement:
6 x 1.0 l
4 x 5.0 l

Index:
40093102
40093104

PRODUITS ASSOCIÉS

DURCISSEUR 4100 HS-2K MOBIHEL

Conditionnement:
6 x 0.5 l
4 x 2.5 l

Index:
41958381
41958313

DURCISSEUR 4300 HS-2K MOBIHEL

Conditionnement:
6 x 0.5 l
4 x 2.5 l

Index:
47774901
47774903

**PROTECION
PERSONNEL ET
HYGIÉNIQUE**



**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**

Couleur: Incolore

Type de produit: Résine acrylique

Densité: 0,975g/ml



2004/42/II B(d) (420) 420
Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (d)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de 420 g/l et pour le prêt à l'emploi de 420 g/l.



Les produits bicomposants (2K) réagissent à l'humidité. Assurez-vous que les pots ainsi que le matériel soient absolument sec. Le produit s'applique avec une humidité relative intérieur maximum de 80%.


SUPPORT

MOBIHEL BASE
MOBIHEL HYDRO BASE


**PRÉPARATION /
MÉLANGE DU PRODUIT**



**Ratio de mélange
en volume:**



2 éléments VERNIS A SECHAGE RAPIDE
BAS COV 2K HS 2 :1 MOBIHEL
1 élément DURCISSEUR 4300 HS-2K MOBIHEL



2 éléments VERNIS A SECHAGE RAPIDE
BAS COV 2K HS 2 :1 MOBIHEL
1 élément DURCISSEUR 4100 HS-2K MOBIHEL



**Ratio de mélange
en poids:**

100 g VERNIS A SECHAGE RAPIDE
BAS COV 2K HS 2 :1 MOBIHEL
53 g DURCISSEUR 4100 HS-2K MOBIHEL 4100
ou 4300



Durée de vie du mélange à 20°C: 2 h



Viscosité: 15 - 18 s
DIN 53211 φ 4/20°C



Application avec un pistolet:

1,2 – 1,3 mm
2 – 2,5 bar

APPLICATION



Nombre de couches:

1 - couches fines
2 - couches

Epaisseur du film:

DFT: 50 - 60 µm



Séchage:

5 - 10 min./20°C entre les couches
10 - 15 min./20°C avant séchage en four

SÉCHAGE



Temps de séchage:

MOBIHEL 2K HS hardener 4100
Temps de séchage à 20°C: 120 min.
Temps de séchage à 40°C: 30 min.
Temps de séchage à 60°C: 15 min.

MOBIHEL 2K HS hardener 4300
Temps de séchage à 30°C: 90 min.
Temps de séchage à 40°C: 30 min.
Temps de séchage à 60°C: 20 min



Temps de séchage
(infra-rouge à ondes courtes):

10 - 15 min
Distance de l'élément: 70 - 80 cm

DURÉE DE VIE



Durée de vie:

2 ans

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'incendie: poudre utilisation, mousse ou CO2 pour l'extinction.

Le produit contient des solvants organiques.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL