Stucco di poliestere - Pistolabile MPIST1 1L

v.01-07.2022

CARATTERISTICHE

Stucco poliestere a spruzzo ad alto spessore e a rapida essiccazione. Si distingue per la sua applicazione facile e sicura grazie a parametri ben bilanciati di fluidità, tissotropia, pot life e breve tempo di essiccazione. Crea un rivestimento liscio, di alta qualità e ad alto spessore. Caratterizzato da eccellente flessibilità e adesione su acciaio, acciaio zincato, alluminio, legno e compositi in poliestere. Consigliato per la riparazione di auto, camion, autobus e veicoli ferroviari.

APPLICAZIONE

La superficie da riparare deve essere pulita, asciutta, opacizzata e sgrassata. Miscelare accuratamente lo stucco e il 3% in peso di indurente CHP. Applicare con una pistola a spruzzo con ugello da 2,0-3,0 mm in 1-3 strati, lasciando trascorrere 8-10 minuti per l'evaporazione dei solventi prima di applicare lo strato successivo.

DATI TECNICI :

VOC 2004/42/IIB(b)(250) max. 250 g/l

STUCCO DI POLIESTERE MPSIT1

Durata di conservazione: 9 mesi

Densità (20°C): 1.60 – 1.63 g/cm³

Colore: grigio

CATALIZZATORE

Durata di conservazione : 6 mesi

Densità: 1.12 g/cm³

Colore: incolore

Rapporto di miscelazione :				
	Stucco (A)	100 g		
	Catalizzatore (B)	3 g		
Applicazione				
	alimentazione per gravità Pistola a spruzzo	**Ugello**		**Pressione**
		2.0 – 3.0 mm		3 – 4 bar
	Applicazione	**numero di strati**	**lampeggiare(20°C)**	**Spessore di strato singolo**
		1 – 3	8 – 10 minuti **a seconda dello spessore dello strato**	150 – 200 µm
Condizioni di applicazione consigliate		temperatura 18 – 22°C, umidità 40 – 60%		
Durata di conservazione (20°C)		10 – 15 minuti		

Tempo di asciugatura:		
	20°C	2 – 2.5 ore
	60°C	25 minuti
	Carteggiatura a mano / a secco	P150 – P320
	Levigatura a macchina / a secco	P150 – P320

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica rappresentano il meglio delle nostre conoscenze. Si prega di verificare prima dell'uso se questo prodotto è adatto alla vostra applicazione.

Stucco di poliestere - Pistolabile MPIST1 1L

NOTA
L'uso eccessivo di indurente può causare lo scolorimento della finitura. Si sconsiglia l'uso dello stucco a temperature inferiori a 18 °C. Non applicare direttamente su wash primer, primer epossidici, primer acrilici monocomponenti e primer alla nitrocellulosa.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO
Proteggere da gelo, calore, luce solare e umidità. Conservare ben chiuso in un luogo asciutto e fresco. Temperatura di conservazione consigliata: da +10 a +30 °C.

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica rappresentano il meglio delle nostre conoscenze. Si prega di verificare prima dell'uso se questo prodotto è adatto alla vostra applicazione.