



N° art.: 6.7405.0401
6.7405.0402

7405

Primaire spray

Propriété

4CR 7405 est une couche de fond monocomposante, au séchage rapide, de grande qualité. Spécialément développé comme agent d'adhérence pour des petites réparations. Soudable! Qualité professionnelle. Adhérence au fer, acier, zinc et par un pré-traitement spécial, même à l'aluminium. Grande protection anti-corrosion.

Législation VOC

Valeur limité de l'UE pour le produit (cat. B/e): 840 g/l (2007)
Ce produit contient 666 g/l VOC au maximum.

Conseille du professionnel

- fort pouvoir couvrant, séchage rapide, facilité de ponçage, économique
- il peut être facilement recouvert avec toutes les teintes de finition à 1 ou 2 composants
- soudable (se référer à l'aide-mémoire DVS-Merkblatt 0501-N°275/670/99/925)
- résistant au diluant-nettoyant antisilicones
- Sûr à appliquer

Application

Supports:
fer, acier, zinc et aluminium
le produit ne doit être utilisé sur des supports thermoplastiques

Nettoyer avec 4CR 0610.

Conditions de travail de + 10°C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air.

Toutes les surfaces doivent être propres, séchées et dégraissées. Agiter vigoureusement la bombe aérosol pour environ 3 minutes. Distance de pulvérisation: env. 20 - 30 cm. Appliquer plusieurs couches minces. Attendre env. 3 - 5 mn temps de desolvatation. Après l'utilisation retourner le spray et pulvériser la buse pour éviter le séchage du produit dans la tête de pulvérisateur.

Caractéristiques Techniques

Couleur	rouge-brun (7405.0401) / gris (7405.0402)
Hors poussière	après env. 5 - 10 minutes
Sec au toucher	après env. 15 - 20 minutes
Ponçable	après env. 30 minutes

Stockage

En emballage bien fermé 2 ans. Conserver le récipient au frais, à l'abri de l'humidité.

...the professional choice.



N° art.: 6.7405.0401
6.7405.0402

7405

...the professional choice.