

Vernis Ultra Gloss VOC 2:1

Art. No : UGV5/V1

Produit	Vernis Ultra Gloss VOC 2 :1
Description produit	Pour une réparation complète ou partielle Séchage rapide Surface brillante et application facile Très haute protection UV, très bonne résistance mécanique
Utiliser pour	Réparation de véhicules automobiles et commerciaux
Résine	Résine acrylique hydroxy-fonctionnelle
Support	Couches de base ou couches de finition à base hydro ou à solvant
Application	Pistolet à gravité Buse 1,2-1,3 mm, pression de pulvérisation 2,0-2,5 bar 2 Nombre total de pulvérisations 50-70 µm. 1ère couche : couche mouillée mais pas trop épaisse. 2ème couche : couche pleine. Temps d'attente environ 3-5 min après chaque passage de pulvérisation.
Viscosité	17-20 sec 4 mm / DIN (prêt à l'emploi)
Rapport de mélange	2:1 avec durcisseur
Durcisseurs	VOC Durcisseur 15/20 (rapide) UGDRA-2,5 VOC Durcisseur 20/25(standard) UGDST-2,5 VOC Durcisseur 25/30 (lent) UGDLE-2,5
Durée de vie	Environ 30 min à 20 °C
Temps de séchage	Environ 30 min à 60 °C avec durcisseur (15/20, 25/25) Environ 15 à 20 minutes à 60 °C avec durcisseur (25/30) Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche appliquée.
Polissage	peut-être poli après retour à température ambiante
Epaisseur du film	50-70 µm
VOC	2004/42/IIB(d) (420)418
Poids spécifique	1,00 g/cm ³

Durée de conservation	1 an Conserver dans un endroit sec et à l'abri du soleil (10°C-30°C). Humidité maximale de l'air de 60
Flashpoint	> +23 °C

Les informations fournies dans cette fiche représentent le meilleur de nos connaissances. S'il vous plait vérifier avant utilisation si ce produit est adapté à votre application.