8-414
HS420 Clear Coat

INFORMATION GÉNÉRALE

Le 8-414 HS420 Clear Coat est un vernis incolore haute brillance, conforme en matière de COV et adapté pour Series MM 900 - 9999 WaterBase 900+ et MM 500 - 5999 BeroBase 500.

RAPPORT DE MÉLANGE

3 : 1 Vernis : HS420 Durcisseur + 0 - 5% Diluant

REGLAGE DU PISTOLET

	BUSE (MM)	PRESSION D'AIR (BAR / PSI)
HVLP	1,2-1,3	2/29
Haute efficacité	1,2-1,3	2,0-2,5/29-36

APPLICATION

1½ - 2 couches 50 - 60 µm (2,0-2,4 mil)

TEMPS D'ÉVAPORATION ET TEMPS DE SÉCHAGE

SECHAGE AIR 20 °C / 68 °F		SÉCHAGE FORCÉ 60 °C / 140 °F	
Temps d'évaporation	5 minutes	**Temps d'évaporation**	5 minutes
Hors poussière	60 - 120 minutes	**Hors poussière**	-
Manipulable	5 - 16 heures	**Manipulable**	20 - 35 minutes
Prêt à cacher	-	**Prêt à cacher**	Après refroidissement
Prêt à poncer	-	**Prêt à poncer**	Après refroidissement
Prêt à polir	16 heures	**Prêt à polir**	Après refroidissement

SUPPORT

Series MM 900 - 9999 WaterBase 900+ et Series MM 500 - 5999 BeroBase 500. Anciennes couches poncées et dégraissées.

La base doit être complètement sèche.

VIE EN POT À 20°C (68°F)

20 - 50 minutes

COMPOSANTS

8-430 HS420 Hardener Very Fast
8-440 HS420 Hardener Fast
8-450 HS420 Hardener Medium
8-460 HS420 Hardener Slow
47-91 Spot Repair Thinner
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow
1-231 Fade-Out Thinner

ADDITIFS

47-39 2K Elastic
1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse

Ajouter avant le durcisseur.

PRÉPARATION DE SURFACE

-

Cacher entièrement le véhicule pour protéger des retombées de brouillard.

COUCHE SUIVANTE

-

DONNÉES PHYSIQUES

RÉGLEMENTATION UE		
Code COV		2004/42/IIB(d)(420)420
Sous-catégorie de produit (selon la directive 2004/42/CE) et teneur max. en COV (ISO 11890-1/2) du produit prêt à l'emploi.		IIB/d. Couche de fi nition – Tous types. Valeurs limites UE : 420g/l (2007) Ce produit contient au maximum 420 g/l COV.
Base Chimique	2K Finition polyuréthane	
Propriétés Physiques	**Viscosité (RTS)**	19 Dincup 4 / 20°C
	Densité Relative (g/l)	1.009
	Point Éclair en Vase Clos	34°C / 93,2°F
	Pourcentage de matières solides	50
	Rendement	10 m²/L/50 µm
		405 ft²/Gal/2 mil
	Brillance	Haute Brillance
	Couleur	-

Les données figurant sur cette fiche représentent des valeurs standard. Étant donné que les variables d'application sont un facteur important influençant les performances du produit, ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Valspar n'assume aucune obligation ou responsabilité quant à l'utilisation de ces informations. SAUF ACCORD CONTRAIRE STIPULÉ PAR ÉCRIT PAR VALSPAR, VALSPAR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE BREVET. VALSPAR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Votre seul recours en cas de malfaçon de ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son prix d'achat, selon notre choix. © 2012 The Valspar Corporation. Tous droits réservés.

Revision Date: October 2022

PROTECTION

Utiliser une protection respiratoire adaptée *(nous recommandons l'emploi d'un masque intégral à ventilation assistée)*.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible depuis le lien suivant :

https://sds.de-beer.com

NETTOYAGE

1-051 Gun Cleaner

STOCKAGE/ DURÉE DE VIE

Minimum 2 ans ; (sous des conditions de stockage normales 10°C-30°C/50°F-90°F) (emballage fermé).

NOTES

-

Les données figurant sur cette fiche représentent des valeurs standard. Étant donné que les variables d'application sont un facteur important influençant les performances du produit, ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Valspar n'assume aucune obligation ou responsabilité quant à l'utilisation de ces informations. SAUF ACCORD CONTRAIRE STIPULÉ PAR ÉCRIT PAR VALSPAR, VALSPAR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE BREVET. VALSPAR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Votre seul recours en cas de malfaçon de ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son prix d'achat, selon notre choix. © 2012 The Valspar Corporation. Tous droits réservés.

Revision Date: October 2022

valspar AUTOMOTIVE