

**STANDOX**

## **Mehrfarben-Additiv Multitoning Additive**

- **Utilisable dans toute finition MS, HS, HS High Build Topcoat**
- **A utiliser pour les bandes, lettrage et sur petite zone**
- **Brillant et tendu optimal de la finition**
- **Permet d'optimiser efficacement les flux dans l'atelier**



### **Description Technique :**

- Remplace le Standofleet Thinner
- Nette réduction du temps de séchage à l'air
- Séchage accéléré possible
- Les finitions HS et HS High Build Topcoat restent VOC compliant



## Préparation/Nettoyage :




Pour la préparation du support, voir le chapitre IT




Utiliser les appareils à flux d'air. Se référer à la fiche de Données de Sécurité.

## Application :

### MS Topcoat (Non-COV)




4:1 avec Standofleet 2K HS Hardener  
Durée de vie 25-35 h / 18-22°C



20% Standofleet Multitoning Additive  
20-25 s / DIN 4 mm / 20°C  
53-72 s / ISO 4 mm / 20°C


### Finition HS/HS High Build



3:1 avec Standofleet 2K HS Hardener  
Durée de vie 25-35 h / 18-22°C



10-15% Standofleet Multitoning Additive  
(conforme COV)  
20-22 s / DIN 4 mm / 20°C  
53-61 s / ISO 4 mm / 20°C



1-5 min / 18-22°C évaporation finale



10-15 min / 60-65°C température support  
ou  
Séchage air 25-60 mn / 18-22°C

### Remarques importantes :

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 30 % de Multitoning Additive.
- Usage déconseillé en tant que sous-couches sauf pour le 2K Sealer Transparent.

Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiche de Données de Sécurité et Mises en garde pour le Matériel figurant sur l'étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.