Fiche Technique.

Permasolid®
Durcisseurs VHS.

3220 rapide
3225
3230 lent
3240 extra lent

Permasolid® Durcisseurs VHS sont les durcisseurs développés spécialement pour nos produits High-Solid.

Leur extrait sec élevé permet une application économique et respectueuse de l'environnement.

Les quatre versions de durcisseurs permettent de peindre dans toutes les conditions en garantissant une application très sûre.

Réservé à un usage professionnel.
Voir Fiche Technique N°. FR / 3220_3240 / 01

Application.

Produits de base possibles :

Permasolid® Apprêt HS Express 5250
Permasolid® Apprêt HS Premium 5310
Permasolid® Apprêt HS Mouillé-sur-Mouillé 5330
Permasolid® Apprêt HS SpectroFlex 5400
Permasolid® Apprêt HS Vario 8590

Permasolid® Laque HS Série 275

Permasolid® Vernis HS 8030
Permasolid® Vernis HS 8033
Permasolid® Vernis HS 8034
Permasolid® Vernis HS 8035
Permasolid® Vernis HS 8055
Permasolid® Vernis Diamond HS 8450
Permasolid® Vernis Optimum HS 8600
Permasolid® Vernis HS 8650

Domaine d'utilisation :

1. **Permasolid® Durcisseur VHS 3220 rapide**
   Convient pour la peinture d'éléments à basse température et faible débit d'air dans la cabine.

2. **Permasolid® Durcisseur VHS 3225**
   Convient pour la peinture d'éléments ou peintures complètes à température normale.

3. **Permasolid® Durcisseur VHS lent 3230**
   Convient pour la peinture d'éléments et les peintures complètes, même à haute température.

4. **Permasolid® Durcisseur VHS extra lent 3240**
   Convient pour la peinture d'éléments et peintures complètes , même à très haute température.

Ratio de mélange :

Voir La Fiche Technique du produit respectif

Choix des durcisseurs	Durcisseur VHS 3220 rapide	Durcisseur VHS 3225
Finition complète ou partielle (grandes surfaces)	- -	+
Finition partielle (spot repairs)	+ +	+
Haute température au dessus de +25°C	- -	+
Très haute température de +30°C à +35°C	- -	-
Température normale de +20°C à +25°C	- -	+ +
Basse température de +15°C à +20°C	+ +	-
Etuvage	+	+ +
Séchage air	+ +	+ +

Sélection de durcisseur	Durcisseur VHS 3230 lent	Durcisseur VHS 3240 extra lent
Finition complète ou partielle (grandes surfaces)	+	+ +
Finition partielle (spot repairs)	+	+
Haute température au dessus de +25°C	+	+ +
Très haute température de +30°C à +35°C	-	+ +
Température normale de +20°C à +25°C	+ +	+ +
Basse température de +15°C à +20°C	-	-
Etuvage	+ +	+ +
Séchage air	+ +	+

+ + idéal

+ approprié

- pas spécialement approprié

- - pas approprié

Données.

Point éclair :	+24°C

Stockage.

Conditions de stockage :	Ne pas stocker dans des endroits humides. Après utilisation, refermer immédiatement le récipient hermétiquement.

Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Elles sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Les informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces informations sont d'actualité et adaptées à la destination recherchée.

Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées.

La propriété intellectuelle de ce document, incluant licence, marques déposées et copyrights, est protégée.
Tous droits réservés.

Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de cette information et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de la mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

SPIES HECKER FRANCE
1 Allée de Chantereine
78711 Mantes la Ville
Tél. : ++33 (0)1 34 97 87 07
Fax. : ++33 (0)1 30 92 82 00
www.spieshecker.fr

Spies Hecker.
A member of DuPont
Performance Coatings.