

Barniz Ultra Gloss - VOC 2:1 - UGV5/V1

CARACTERÍSTICAS :

Este barniz transparente 2K UHS PREMIUM ha sido especialmente seleccionado por nuestro equipo técnico por su facilidad de aplicación, excelente cobertura y brillo excepcional.

Aplique dos capas completas para obtener resultados óptimos.

Para lograr resultados óptimos y precisos, es importante dejar secar el producto durante el tiempo suficiente.

Recomendamos esperar entre 20 y 30 minutos a 60 °C.

APLICACIÓN :

Utilizando una pistola pulverizadora por gravedad, ajuste el diámetro de la boquilla a 1,2-1,3 mm y la presión de pulverización a 2,0-2,5 bar. Aplique dos capas a la superficie: la primera capa debe quedar húmeda, pero no demasiado gruesa, y la segunda capa debe aplicarse por completo. El tiempo de espera entre capas es de aproximadamente 3 a 5 minutos. La superficie se puede pulir después de que vuelva a la temperatura ambiente.

Datos técnicos :

2004/42/IIB(d) (420)418

Barniz Ultra Gloss UGV5 :

Vida útil : 12 meses Peso específico : 1,00 g/cm³

Endurecedor Ultra Gloss UGDRA (rápido) - UGDST (estándar) - UGDLE (lento):

Vida útil: 12 meses

NOTA : Almacenar en un lugar seco, protegido de la luz solar (10 °C-30 °C). Humedad máxima del aire: 60 %.

Proporción de mezcla :				
	Barniz Ultra Gloss(A) Endurecedor Ultra Gloss (B)	Por volumen		Por peso
		2 1		100 50
Viscosidad :				
	DIN 4mm à 20°C	17 - 20 s		
Aplicación				
	Pistola de pulverización Alimentación por gravedad	Boquilla		Presión
		1.2-1.3 mm		La presión de funcionamiento de la pistola es recomendada por el fabricante de la pistola.
	Proceso de aplicación	Número de capas	Destello entre capas	
			Entre capas	antes de secar
		2 - (Capa húmeda no demasiado gruesa + 1 capa completa)	3 - 5min	30 minutos a 60 °C con endurecedor (25/30) 15 a 20 minutos a 60 °C con endurecedor (15/20 - 20/25)
Espesor de la película seca :		50 - 70 µm		
Punto de inflamación :		> + 23°C		
Vida útil en 20°C		30 min		