

Supreme Gloss autolack - 5L SGV5

v.03-07.2017

Kenmerken :

Deze hoogwaardige transparante lak heeft een stabiele viscositeit na toevoeging van de verharder, waardoor hij gemakkelijk en veilig kan worden aangebracht dankzij een langere verdampingstijd en een gebruiksduur van 90 minuten. Deze eigenschappen maken hem geschikt voor alle soorten werkzaamheden, van kleine reparaties tot complete voertuigen. Uw productiviteit wordt geoptimaliseerd door de snelle droging (5 min. bij 60 °C of 3 uur bij 20 °C) en de uitstekende glans. Deze alles-in-één lak is uw ideale partner voor dagelijks gebruik.

TOEPASSING :

Stel met behulp van een zwaartekrachtpistool de diameter van uw spuitmond in op 1,3 mm. Wij raden aan om 1,5 lagen aan te brengen met een verdampingstijd van 8 tot 10 minuten tussen de lagen. De aanbevolen dikte is 90-100 µm nat en 50-60 µm droog. Wacht 10 minuten voor het bakken.

Technische gegevens :

COV : max. 420 g/l

Kleur : kleurloos

Supreme Gloss autolack SGV5 :

Levensduur : 12 maand Dichtheid (20°C): 0,98 - 1,0 g/cm³

Supreme Gloss Verf verharder RGD2.5:

Kleur : licht geel

levensduur : 12 maand Dichtheid (20°C): 1,04-1,06 g/cm³

OPMERKING: Bewaren bij een temperatuur tussen +10 en +30 °C, vorst-, hitte- en vochtvrij.

Mengverhouding :

	Supreme Gloss autolack(A) Supreme Gloss verf verharder (B)	In volume	In gewicht
		2 1	100 53

Viscositeit :

	DIN 4mm à 20°C	15 - 18 s
---	----------------	-----------

Toepassing

	Spuitpistool zwaartekrachtvoeding	Sproeier		Druk	
		1.3 mm		De werkdruk van het pistool wordt aanbevolen door de fabrikant van het pistool.	
	Toepassingsproces	Aantal lagen	Wachttijd tussen de lagen		Filmdikte
			Tussen de lagen	Voor het drogen	
		1.5	8 - 10 min	10 min	50 - 60 µm droog 90-100 µm vochtig
Aanbevolen voorwaarden		temperatuur 18 - 22°C, luchtvochtigheid 40 - 60%			
Theoretisch rendement :		10 - 12 m ² /l			
Levensduur van de pot bij 20 °C		90 min			

Supreme Gloss autolack - 5L SGV5

Droogtijd:					
	Objecttemperatuur	20°C	40°C	50°C	60°C
	Droog aanvoelend	80 min	20 min	15 min	5 min
	Droog te polijsten	3h	20 min	15 min	5 min
	Drog tot in de kern	5 dagen	4 dagen	4 dagen	4 dagen
	OPMERKING: Voor het polijsten, laat het product na het bakken op 60 °C 1 uur afkoelen.				
	Infrarooddroger	8 - 15 min Volg de aanbevelingen van de fabrikant van de lamp voor gebruik. Wacht voldoende lang tussen de lagen voordat u ze laat drogen.			

OPMERKING:

Laat het product op natuurlijke wijze de aanbevolen verwerkingstemperatuur bereiken (vermijd snelle opwarming/afkoeling). Het wordt afgeraden het product bij een temperatuur onder 18 °C aan te brengen. Een lage verwerkingstemperatuur wijzigt de eigenschappen van de coating (langere open tijd, langere uithardingstijd). Voor het aanbrengen moeten de temperatuur van het product, de temperatuur van de spuitcabine en de temperatuur van het object worden aangepast tot ongeveer 20 °C.

Opslagvoorwaarden:

Bescherm het product tegen vorst, hitte, zonlicht en vocht. Bewaar de pot gesloten op een droge en koele plaats. De opslagtemperatuur van het product moet tussen 10 °C en 30 °C liggen.

Opmerking: De opslag- en transporttemperatuur mag niet lager zijn dan +5 °C. Laat het product op natuurlijke wijze op kamertemperatuur komen.