








Glasurit® Mastic de finition gris clair

G / M

Utilisation : Mastic de finition

Caractéristiques : Extrait sec élevé (High Solid), utilisation universelle : acier, tôle zinguée, aluminium.
Séchage rapide, bonne ponçabilité, bonne adhérence.
Spécialement étudié comme deuxième couche de mastic après l'application d'un mastic 839- au couteau, pour obtenir une surface réparée totalement sans porosité.
Utilisable pour des petits dommages à réparer en une seule étape.

- Remarques :**
- Bien mélanger le mastic avec le durcisseur Glasurit rouge (teinte homogène, pas d'effet de marbrage)
 - Ne pas dépasser 3 % de durcisseur.
 - Un excès de peroxyde conduirait à un changement de la teinte de finition
 - **2004/42/II(b)(250)180:** la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie II.b) est au maximum de 250 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 180 g/l.

| | Utilisation | Mastic de finition 839-25 |
|---|---|---|
|  | Processus | RATIO Aqua , RATIO Classic, RATIO HS |
|  | Proportions de mélange | 100% en poids 839-25 |
|  | Durcisseur | 2-3 % en poids 948-36 |
|  | Diluant | |
| | Durée de vie 20 °C | 4 – 5 minutes |
|  | Séchage : 20°C Séchage : 60°C | 20 – 30 minutes |
|  | IR- ondes courtes IR- ondes moyennes | 4 minutes 5 – 10 minutes |
|  | Ponçage Ponceuse orbitale | P 150 Guide de ponçage 581-90 P 240 Endroit mastiqué et ancienne finition |

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstrasse 1
48165 Münster
Germany

