

Glasurit® Impression-apprêt beige clair

G / IA

- Utilisation :** Impression / impression-apprêt
- Caractéristiques :** Bonne protection anticorrosion, ponçage rapide et facile
- Remarques :** **Pour acier, aluminium et acier zingué**
Ne pas recouvrir avec du mastic polyester
Ne pas appliquer sous l'apprêt 176-72
Non recouvrable par Ligne 90

	Utilisation	Impression-apprêt	Impression
	Proportions de mélange	2:1+10% 100 % en volume 283-150	1:1+30% 100 % en volume 283-150
	Durcisseur	50 % en volume 352-228	100 % en volume 352-228
	Diluant	10 % en volume 352-91/ -50/ -30/ -10	30 % en volume 352-91/ -50/ -30/ -10
	Durée de vie 20 °C	48 h	48 h
	Viscosité d'application DIN 4 20°C	16-17 s	14 s
	Pistolet à gravité Pression	HVLP- : 1.3 - 1.8 mm 2,0 – 3,0 bars /0,7 bar à la buse	Pistolet gravité basse pression: 1,3 – 1,8 mm 2,0 bars
	Nombre de couches	4	1-2
	Epaisseur de film	30-35 µm	10-15 µm
	Application à la brosse		2 passes sans diluant
	Evaporation 20°C		env. 10 minutes
	Séchage : 20°C Séchage : 60°C	60 minutes 20 minutes	
	IR- ondes courtes IR- ondes moyennes	3 minutes 5 – 10 minutes	
	Ponçage	P 800	

Conseils de sécurité

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)760: la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIIB.c III) est au maximum de 780 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 760 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web <http://techinfo.glasurit.com>, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

