8-145/14510/14540 HS Apprêt Gris/Blanc/Noir (Sanding)

8-145/14510/14540 HS Apprêt Gris/Blanc/Noir (Non-sanding)

Valspar b.v.
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
tel: +31 (0)320 292200
fax: +31 (0)320 292201
www.de-beer.com

Fiche d'information Technique

8-145/14510/14540 HS Apprêt Gris/Blanc/Noir (Sanding)

APPLICATION

Rapport de mélange : 3:1 (Apprèt: Durcisseur 2K/MS) Ajouter max.10% diluant.
6:1 (Apprèt: Durcisseur HS420) Ajouter max.25% diluant (*).
4:1 (Apprèt: Durcisseur HS) Ajouter max.15% diluant (**).

Viscosité d'utilisation DINCUP 4mm/20°C :

Pistolet à air (sec)	:	20-22
Pot sous pression (sec)	:	-
Airless (sec)	:	-

(*) Pour information Endurededores, Diluyentes y Reglettes référez à l'information relacion (Technique de systéme)

(**) Attention: le durcisseur HS 8-130 doit être utilisé uniquement pour les retouches (spot repair)

	Ouverture Pistolet (mm)	Pression de pistolage (bars)
Pistolet à gravité	1,3-1,8	3,0-3,5
Pistolet à aspiration	1,4-1,8	3,0-3,5
Pot sous pression	-	-
Airless	-	-
HVLP	1,3-1,8	Selon le fabricant
HE	1,3-1,8	Selon le fabricant

Passages au pistolet / Épaisseur des couches (µm) : 1-3 / 60-180

Durée d'évaporation (min) **20°C** : 5-10

Temps de séchage (min) **20°C** : 16h
60°C Obj. : 20-30

Durée de vie en pot (min) **20°C** : 20-30

Les spécifications techniques contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances actuelles et vous offrent, sans engagement, un aperçu des possibilités d'application.

Valspar b.v.
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
tel: +31 (0)320 292200
fax: +31 (0)320 292201
www.de-beer.com

8-145/14510/14540 HS Apprêt Gris/Blanc/Noir (Sanding)

INFORMATION PRODUIT

Domaine d'application : Voitures particulères. Convient aux réparations et fonds neufs.

Base chimique : Résines hydroxyacryliques à deux composants.

Caractéristiques générales : Cet apprêt au pistolet à haut extrait sec est un produit à 2 composants qui s'applique aisément.Can be finished wet-on-wet.

Produits annexes : 47-30/47-40/47-50/47-60 (2K), 47-35/47-55/47-65 (MS), 8-130 (HS), 8-440/8-450 (HS420), 1-141/1-151 /1-161/ 8-171

Réglementations de l'Union Européenne

VOC code : 2004/42/IIB(c)(540)534

Sous-catégorie de produits (prévue directive 2004/42/CE) et valeur COV max. (ISO 11890-1/2) prêt à l'emploi : IIB/c. Primaire - Surfaceur/bouche-pores et primaire divers (pour métaux).
Valeurs limites de l'UE : 540g/l. (2007)
Ce produit contient un maximum de 534 g/l de COV.

Propriétés physiques

Densité relative (kg/l)	:	1.562 à 1.622
Point d'éclair	:	Vase clos: 27.5°C (81.5°F)
% vol. Solide	:	51
Economy	:	8 m²/L/60 µm
Brillance	:	Mat
Couleur	:	Gris./ Blanc./ Noir.

Support : Washprimer, sur ancienne couches de laque et certains plastiques.

Couche de fond : 1-15

Matériel de finition : Série 900+ et Série 3000 HS420

Nettoyage accessoires : 1-051 Nettoyant au Pistolet

Stabilité de stockage (ans) : min. 2
(Dans des conditions normales de stockage et bidon non ouvert).

Les spécifications techniques contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances actuelles et vous offrent, sans engagement, un aperçu des possibilités d'application.

Valspar b.v.
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
tel: +31 (0)320 292200
fax: +31 (0)320 292201
www.de-beer.com

Fiche d'information Technique

8-145/14510/14540 HS Apprêt Gris/Blanc/Noir (Non-sanding)

APPLICATION

Rapport de mélange : 3:1 (Apprèt: Durcisseur MS) Ajouter max. 20% diluant.
6:1 (Apprèt: Durcisseur HS420) Ajouter max. 35% diluant (*).

Viscosité d'utilisation
DINCUP 4mm/20°C :

Pistolet à air (sec)	:	16-17
Pot sous pression (sec)	:	-
Airless (sec)	:	-

(*) Pour information Endurededores, Diluyentes y Reglettes référez à l'information relacion (Technique de systéme)

	Ouverture Pistolet (mm)	Pression de pistolage (bars)
Pistolet à gravité	1,3-1,5	3,0-3,5
Pistolet à aspiration	1,4-1,6	3,0-3,5
Pot sous pression	-	-
Airless	-	-
HVLP	1,3-1,5	Selon le fabricant
HE	-	Selon le fabricant

Passages au pistolet / Épaisseur des couches (µm) : 1 / 20-25

Durée d'évaporation (min) **20°C** : 15-20

Temps de séchage (min)
20°C : -
60°C Obj. : -

Durée de vie en pot (min) **20°C** : 30

Les spécifications techniques contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances actuelles et vous offrent, sans engagement, un aperçu des possibilités d'application.

Valspar b.v.
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
tel: +31 (0)320 292200
fax: +31 (0)320 292201
www.de-beer.com

8-145/14510/14540 HS Apprêt Gris/Blanc/Noir (Non-sanding)

INFORMATION PRODUIT

Domaine d'application : Voitures particulères. Convient aux réparations et fonds neufs.

Base chimique : Résines hydroxyacryliques à deux composants.

Caractéristiques générales : Cet apprêt au pistolet à haut extrait sec est un produit à 2 composants qui s'applique aisément.Can be finished wet-on-wet.

Produits annexes : 47-55/47-65 (MS), 8-450 (HS420), 1-141/1-151/1-161

Réglementations de l'Union Européenne

VOC code : 2004/42/IIB(c)(540)534

Sous-catégorie de produits (prévue directive 2004/42/CE) et valeur COV max. (ISO 11890-1/2) prêt à l'emploi : IIB/c. Primaire - Surfaceur/bouche-pores et primaire divers (pour métaux).
Valeurs limites de l'UE : 540g/l. (2007)
Ce produit contient un maximum de 534 g/l de COV.

Propriétés physiques

Densité relative (kg/l)	:	1.562 à 1.622
Point d'éclair	:	Vase clos: 27.5°C (81.5°F)
% vol. Solide	:	51
Economy	:	10 m²/L/50 µm
Brillance	:	Mat
Couleur	:	Gris./ Blanc./ Noir.

Support : Washprimer, sur ancienne couches de laque et certains plastiques.

Couche de fond : 1-15

Matériel de finition : Série 900+ et Série 3000 HS420

Nettoyage accessoires : 1-051 Nettoyant au Pistolet

Stabilité de stockage (ans) : min. 2
(Dans des conditions normales de stockage et bidon non ouvert).

Les spécifications techniques contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances actuelles et vous offrent, sans engagement, un aperçu des possibilités d'application.