

Spachtelmassen mit Alu-Verstärkung - 1.8kg MAE1.8

v.02-04-2012

Eigenschaften :

Dieser aluminiumverstärkte Spachtelmassen zeichnet sich durch gute Formbarkeit aus und lässt sich mit Schleifmittel P150 sehr leicht schleifen, um Übergänge zwischen Spachtel und zu bearbeitender Oberfläche zu glätten. Der Spachtel ist sehr temperaturbeständig. Ideal zum Füllen von Dellen und anderen Unebenheiten. Geeignet für Hand- und Maschinenschliff. Er haftet sehr gut auf der Oberfläche; ein Nachspachtel ist nicht erforderlich.

Anwendung:

Vor dem Auftragen der Versiegelung muss die Oberfläche sauber, entfettet, trocken und matt sein. Die Versiegelung gründlich aufrühren und 2–3 % des entsprechenden Härters hinzufügen. Zu hohe Temperaturen können die Lebensdauer verkürzen und die Trocknungszeit beschleunigen.

Hinweis : Bei Verwendung von zu viel Härter kann es zu Verfärbungen des Decklacks kommen. Daher wird von einer Verarbeitung unter 15 °C abgeraten..

Technische Daten :

VOC-Gehalt : 2004/42/II(b)(250) <250

Haltbarkeit : 12 Monate Dichte : 1,78 g/cm³ Farbe : metallisch



Reinigung

Spachtelmassen mit Alu-Verstärkung 100 g



Härterzugabe

BPO härter 2-3 g



Anwendung

3 - 5 min.



Trocknungszeit

16 - 30 min.



Handschleifen / trocken

P150 - P320



Maschinelles Schleifen / trocken

P150 - P320



An einem kühlen Ort aufbewahren