

Standofleet Additif Multi-ton 5100



Standofleet est le système de peinture modulaire conçu pour les véhicules commerciaux qui est conforme aux limites de COV imposées par l'Union Européenne. L'Additif Multi-ton Standofleet 5100 pour le Système de Laques de Finition Standofleet peut être utilisé avec les Laques Standofleet Medium Solid, High Solid et High Solid couche épaisse. Il est adapté pour la réalisation de fines bandes, pour le lettrage et pour les petites surfaces.

- Tendue et brillant de finition optimaux.
- Permet un flux de production extrêmement efficace et économique.
- Adapté pour réaliser de fines bandes, le lettrage et les travaux sur de petites surfaces.




The Art of Refinishing.

Standofleet Additif Multi-ton 5100

Préparation - application du produit STANDARD



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Les surfaces doivent être préparées et nettoyées correctement avant l'application.
Impression, Impression-apprêt ou Apprêt, poncé et nettoyé
Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée
Impression-apprêt ou Apprêt, non-poncé en procédé mouillé-sur-mouillé
Les zones à réparer doivent être poncées au P500-P600 (à la machine) ou au P800-P1000 (à la main)



MS Topcoat		
Finition	Durcisseur	Diluant
4	1	20%
	FLT HSHard F	FLT Multit

HS Topcoat		
Finition	Durcisseur	Diluant
3	1	10-15%
	FLT HSHard F	FLT Multit



Durée de vie du mélange à 20°C: 25 min - 35 min



	Buse	Pression de pulvérisation	
Conforme	1.3 - 1.4	2 - 4 bar	pression d'entrée
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pression d'atomisation

voir les instructions du fabricant



1.5 - 2 couches Evaporation finale: 45 min - 1 h



Poncer légèrement la finition existante (si elle a plus de 24 heures) à l'eau au grain P600 - 800 ou avec un tampon abrasif fin.

Conforme COV


Ce produit n'est pas conforme COV.

Standofleet Additif Multi-ton 5100

Produits


Standofleet Additif Multi-ton 5100

Mélange du produit



Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans le tableau de mélange produit sur le Standowin IQ et dans les FT spécifiques. Le choix du durcisseur et du Diluant doit être fait en fonction de la température d'application et de la taille de la réparation.

FLT HSHard F	Durcisseur accéléré rapide, pour petits éléments ou travaux de décoration (bandes) 20-25°C.
FLT Multit	Durcisseur accéléré rapide, pour petits éléments ou travaux de décoration (bandes) 20-25°C.



DIN 4: 20 - 22 s à 20°C

Remarques

- Non recommandé pour un usage dans les sous-couches sauf pour Standofleet Sealer-2K U2020.
- Si plusieurs bandes sont appliquées et chacune mises en séchage accéléré, un ponçage intermédiaire est requis.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Standox. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Standox, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

