

# APPRÊT GARNISSANT EASY

Apprêt • Apprêt garnissant 2K acrylique 4:1 HS  
application directe sur métal

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Référence   | AGE4 (B / G / N)       |
| Document    | CARROSS-FT-AGE4-FR-V01 |
| Mise à jour | 10/2026                |
| Usage       | Professionnel          |
| Langue      | FR                     |
| Page        | 1 / 4                  |

**Usage prévu :** Apprêt garnissant bicomposant à haut extrait sec, spécialement formulé pour combler et isoler efficacement les surfaces réparées, tout en offrant une mise en œuvre intuitive et rapide.



## CONSEIL TECH'TEAM

« Respectez le flash de 10 min entre chaque couche et avant tout séchage infrarouge pour obtenir un garnissant tendu, sans coulure et facile à poncer. »

## 01 IDENTIFICATION ET UTILISATION

### DESCRIPTION

Apprêt garnissant acrylique bicomposant à haut extrait sec, offrant un très bon pouvoir garnissant. Son excellent rendu, sans tendance à couler, et sa facilité d'application et de ponçage permettent d'obtenir une excellente qualité de surface. Il assure une très bonne protection contre la corrosion et se ponce à sec ou à l'eau, manuellement ou à la machine.

### SUPPORTS COMPATIBLES

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Acier                                     | Aluminium      |
| Surfaces galvanisées                      | Fibre de verre |
| Surfaces recouvertes de mastics polyester |                |



### CONDITIONNEMENTS

|        |     |
|--------|-----|
| AGE4-B | 4 L |
| AGE4-G | 4 L |
| AGE4-N | 4 L |

| PRODUIT ASSOCIÉ                                                                                | DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | UTILISATION |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
|  Durcisseur | Durcisseur Apprêt Garnissant Easy | AGEDU1    | -           |
|  Diluant    | Diluant Universel                 | DIU1      | -           |

## 02 PARAMÈTRES D'APPLICATION

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>RATIO VOLUME</b><br><b>4 : 1</b> apprêt / durcisseur |  <b>DILUANT</b><br><b>10 – 20 %</b> du composant A |  <b>BUSE</b><br><b>1,8 – 2 mm</b> pistolet gravité |  <b>COUCHES</b><br><b>1 – 3</b>             |
|  <b>TEMPS ENTRE LES COUCHES</b><br><b>10 min</b>         |  <b>ÉPAISSEUR PAR COUCHE</b><br><b>50 – 80 µm</b>  |  <b>SÉCHAGE 20 °C</b><br><b>3 – 5 h</b>            |  <b>ÉTUVAGE 60 °C</b><br><b>20 – 30 min</b> |

# APPRÊT GARNISSANT EASY

Apprêt • Apprêt garnissant 2K acrylique 4:1 HS  
application directe sur métal

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Référence   | AGE4 (B / G / N)       |
| Document    | CARROSS-FT-AGE4-FR-V01 |
| Mise à jour | 10/2026                |
| Usage       | Professionnel          |
| Langue      | FR                     |
| Page        | 2 / 4                  |

## 03 PRÉPARATION DU SUPPORT

| ÉTAPE | OPÉRATION          | CONSIGNE / GRAIN / PRODUIT ASSOCIÉ                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Nettoyage initial  | L'application d'un dégraissant anti-silicone selon la méthode des deux chiffons, préalablement au ponçage, est essentielle afin d'éviter toute incrustation de contaminants dans les rayures.                                                  |
| 2     | Ponçage du support | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mastic polyester / Fibre de verre : P220 à P320</li> <li>Ancienne peinture saine : P320 à P400</li> <li>Tôle nue (Acier, Alu, Galva) : P150 à P220 (produit anticorrosion direct sur métal).</li> </ul> |
| 3     | Préparation finale | Éliminer soigneusement les résidus de ponçage par soufflage, appliquer un dégraissant, puis essuyer minutieusement la surface.                                                                                                                 |

## 04 PRÉPARATION DU MÉLANGE

| COMPOSANT                                                                                                                       | VOLUME                   | POIDS CUMULÉ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|  A- Apprêt Garnissant Easy                   | 4 volumes                | 100 g        |
|  B- Durcisseur Apprêt Garnissant Easy AGEDU1 | 1 volume                 | 15,8 g       |
|  C- Diluant Universel DIU1                   | 10 – 20 % du composant A | 5,6 – 11,2 g |

Mesurer le mélange A+B en volume (4 : 1), mélanger soigneusement, puis ajouter le diluant à raison de 10 – 20 % en volume du composant A.

## 05 PROCÉDÉ D'APPLICATION

| ÉTAPE | APPLICATION                                                                                                               | RÉGLAGES                                                  | ATTENTE                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1     |  1 – 3 couches (50 – 80 µm par couche) | Pistolet gravité · buse 1,8 – 2 mm · pression 1,5 – 2 bar | 10 min de désolvatation entre les couches |

 **Conditions d'application recommandées :** Température 18 – 22 °C, humidité 40 – 60 %. Le produit, le support à peindre et l'environnement doivent être à environ 20 °C ; laisser le produit atteindre la température d'application naturellement (éviter tout chauffage ou refroidissement rapide).

# APPRÊT GARNISSANT EASY

Apprêt • Apprêt garnissant 2K acrylique 4:1 HS  
application directe sur métal

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Référence   | AGE4 (B / G / N)       |
| Document    | CARROSS-FT-AGE4-FR-V01 |
| Mise à jour | 10/2026                |
| Usage       | Professionnel          |
| Langue      | FR                     |
| Page        | 3 / 4                  |

## 06 SÉCHAGE, FINITION ET RECOUVREMENT

### SÉCHAGE À L'AIR

À 20 °C :

- 3 – 5 h

20 °C température objet.

### ÉTUVE CABINE

Température objet 60 °C :

- 20 – 30 min

Laissez le support redescendre à température ambiante avant ponçage

### INFRAROUGE

12 – 15 min

Respecter le temps de flash avant séchage. Suivre les recommandations du fabricant de la lampe IR.

### PRÊT À PONCER / POLIR

- Ponçage à sec : P400 – P600
- Ponçage à l'eau : P800 – P1000

Après les temps de séchage indiqués.

### RECOUVRABILITÉ

Après séchage complet et ponçage final de l'apprêt, ce produit peut être recouvert par :

- Bases mates à vernir : Peintures hydrodiluable (à l'eau) ou solvantées.
- Laques Brillant Direct : Peintures de finition polyuréthane (2K).

## 07 DONNÉES TECHNIQUES ET STOCKAGE

### CARACTÉRISTIQUES & COV

|                  |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspect / couleur | Blanc / Gris / Noir                                                                                                                                  |
| Densité (20 °C)  | AGE-B : 1,58 – 1,62 g/cm³<br>AGE-G : 1,56 – 1,60 g/cm³<br>AGE-N : 1,48 – 1,52 g/cm³<br>Durcisseur : 0,96 – 1,02 g/cm³<br>Diluant : 0,88 – 0,90 g/cm³ |
| Norme COV        | 2004/42/IIB(c)(540) max. 540 g/l                                                                                                                     |
| Viscosité        | 25 – 30 s coupe DIN 4 à 20 °C                                                                                                                        |
| Pouvoir couvrant | 7 – 8 m²/l (épaisseur de couche 80 µm)                                                                                                               |
| Vie en pot       | jusqu'à 1 h à 20 °C                                                                                                                                  |
| Épaisseur        | 50 – 80 µm par couche ; 50 – 240 µm au total                                                                                                         |

### STOCKAGE & CONDITIONNEMENT

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stockage              | Conserver bien fermé dans un endroit sec et frais. Température de stockage recommandée : +10 à +30 °C. |
| Protection            | Protéger du gel, de la chaleur, du soleil et de l'humidité.                                            |
| Durée de conservation | Apprêt : 18 mois ; durcisseur : 12 mois ; diluant : 24 mois                                            |

# APPRÊT GARNISSANT EASY

Apprêt • Apprêt garnissant 2K acrylique 4:1 HS  
application directe sur métal

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Référence   | AGE4 (B / G / N)       |
| Document    | CARROSS-FT-AGE4-FR-V01 |
| Mise à jour | 10/2026                |
| Usage       | Professionnel          |
| Langue      | FR                     |
| Page        | 4 / 4                  |

## 08 SANTÉ, SÉCURITÉ ET INFORMATION

### Information sécurité

Consulter impérativement la **Fiche de Données de Sécurité** avant toute utilisation. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Pour utilisation professionnelle uniquement !

Protection : Il est impératif de porter les équipements de protection individuelle appropriés lors de l'utilisation du produit (masque, gants, lunettes).

### Note technique

Amener le produit à la température d'application de façon naturelle, sans chauffage ni refroidissement rapide, et respecter le temps de flash avant tout séchage infrarouge.

Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité préalablement à toute utilisation de ce produit et vous conformer scrupuleusement aux précautions d'emploi indiquées sur l'emballage. Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel. Les informations contenues dans la présente documentation ont été rigoureusement sélectionnées et compilées par nos équipes, sur la base de nos meilleures connaissances disponibles à la date de publication. Ces informations sont fournies à titre purement indicatif, et nous ne saurions en garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité. Il incombe à chaque utilisateur de s'assurer de leur pertinence et de leur adéquation à l'usage envisagé. L'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs à ces informations, incluant brevets, marques déposées et droits d'auteur, est intégralement protégé et tous droits sont réservés. Les indications figurant dans les Fiches de Données de Sécurité ainsi que les mentions de risques portées sur les étiquettes doivent être strictement respectées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de supprimer, à notre seule discrétion et sans notification préalable, tout ou partie de ces informations, sans obligation de mise à jour. L'ensemble des dispositions énoncées dans la présente clause s'appliquera à toute modification ou révision ultérieure.