



## **Stadox**

### **1K-Haftprimer Rotbraun U3030**

### **1K Adhesion Primer Red Brown U3030**

- **Primaire acide 1K**
- **Certificat de soudabilité**
- **Facile à appliquer**
- **Protection anticorrosion remarquable**



## **Description**

## **Technique :**

- Ajouter 50% de Diluant
- 1 - 2 passes
- Recouvrable avec l'apprêt Stadox après une désolvation de 15-20 mn / 18-22°C

# Stadox 1K-Haftprimer Rotbraun U3030

## Support :

- Métal nu poncé
- Peinture durcie poncée
- Pièce de rechange apprêtée poncée
- Supports avec polyester Stadox poncés
- Aluminium poncé
- Métal galvanisé

## Préparation/ Nettoyage :



Pour la préparation du support, voir Système de mise en peinture Stadox S1.



Utiliser un masque de protection respiratoire à adduction d'air. Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

## Application :




50% Stadox 2K / VOC Thinner  
18-20 s / DIN 4 mm / 20°C  
45-53 s / ISO 4 mm / 20°C  
Durée de vie 8 h / 18-22°C



Conforme 1,4 - 1,5 mm  
2,0 - 2,5 bar pression entrée  
1 - 2 c = 15 - 30 microns



HVLP 1,5 - 1,6 mm  
0,7 bar pression de pulvérisation  
1 - 2 c = 15 - 30 microns



Séchage air 15-20 mn / 18-22°C



Apprêt Stadox

# Stadox 1K-Haftprimer Rotbraun U3030

## Point d'éclair :

- 26°C / 78,8°F

## Poids spécifique :

- 1,01 g/cm<sup>3</sup>

## Extrait sec

### (sans ajout de diluant) :

- 32,9 % en poids
- 16,3 % en volume

## VOC (2004/42/EC) :

2004/42/IIB(c)(780)780

La valeur limite de l'Union Européenne pour ce produit (produit de la catégorie: IIB.c) en prêt à l'emploi est de maxi. 780 g/litre de COV. Le contenu COV de ce produit prêt à l'emploi est de maxi. 780 g/litre.

## Rendement

### théorique :

- 5-7 m<sup>2</sup>/litre pour une épaisseur de film sec de 20 microns

## Nettoyage du matériel :

Après utilisation, nettoyer avec le Diluant de nettoyage Stadox

## Recommandations importantes :

- Certificat de soudabilité disponible
- Primaire adapté pour des panneaux qui doivent être soudés
- Ne pas recouvrir avec PE, EP, les produits Standohyd et Standoblue.
- Stadox 1K Adhesion Primer Red Brown U3030 protège l'acier 3 mois à l'air libre, si l'épaisseur de film sec est de mini 50 microns .

Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiches de Données de Sécurité et les mises en garde figurant sur l'étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.