

ULTIMATE MATT AUTOLAK - UMV1

v.03-07.2017

KENMERKEN :

Deze autolack lak biedt een uitstekende hardheid, een zeer lage glans en een hoge chemische, kras-, uv- en weerbestendigheid. Hij is ook zeer duurzaam. Deze blanke lak is eenvoudig aan te brengen en kan worden gebruikt op zowel oplosmiddelhoudende als watergedragen ondergronden. De mate van matte afwerking hangt af van de dikte van de aangebrachte laag: hoe dunner de laag, hoe matter de afwerking.

AANBRENGEN :

Gebruik een spuitpistool met zwaartekrachttoevoer en stel de spuitmond diameter in op 1,3 mm. Breng twee standaardlagen aan op het oppervlak. Wacht ongeveer 5 minuten tussen de lagen. Laat 10 minuten uitharden. Breng de blanke lak aan op een schoon, droog oppervlak..

Technische gegevens :

Ultimate matt autolak - UMV1 VOC : max.840 g/l - theoretische dekking : 7,5m²/l :

Dikte 20°C : 0.98 – 1.00 g/cm³ Viscositeit : 18 - 22 s (DIN/Ford 4 mm) Kleur : melkachtig wit

Verf verharder UMD-0.5:

Dikte 20°C : 0.96-0.97 g/cm³ Viscositeit : 37-46 s (ISO 4 mm) Kleur : kleurloos tot lichtgeel

OPMERKING : Bewaar op een droge plaats, uit de buurt van zonlicht (10 °C-30 °C). Maximale luchtvochtigheid van 60%.

Mengverhouding ::				
	Autolak Ultimate Mat (A) Verf verharder UMD-0.5(B)	Per volume		Per gewicht
		2		100
		1		48,5
Viscositeit :				
	DIN/Ford 4mm	18 - 22 s		
	ISO 4mm	37 - 46 s		
Toepassing				
	Spuitpistool zwaartekrachttoevoer	Sproeier		Druk
		1.3 mm		De werkdruk van het pistool wordt aanbevolen door de fabrikant van het pistool.
	Aanvraagprocedure	Aantal lagen	uitdampen tussen lagen	Drying time
		2	5 notulen	60°C : 30 notulen 20°C : 3 uren Volledige hardheid: 5 tot 7 dagen bij 20°C Infrarood drogen : 10 notulen
Filmdikte		50 - 60 µm		
Temperatuur en vochtigheid relatief :		18-22°/ 40-60%		
Potlife bij 20°C		2,5h		