

Date d'application: 24 mai 2008

# 120S VERNIS STANDARD 2K

## **Description**

Vernis à 2 composants, à utiliser sur la base mate des systèmes revernis. Composition à base de copolymère acrylique.

#### **Produits**


120S	Vernis standard 2K
125S	Activateur standard
256S	Activateur rapide
AK260	Activateur HS

## **Propriétés**

- Excellent tendu.
- Excellente résistance mécanique, chimique, et aux intempéries.
- Très bon brillant et longue durabilité.
- Peut être utilisé pour les raccords, panneaux et peintures complètes.

### **Supports**

- Bases mates solvantées DuPont Refinish.
- Toutes les finitions d'origine nettoyées et poncées (déconseillé sur les finitions acryliques thermoplastiques).






Date d'application: 24 mai 2008

# 120S VERNIS STANDARD 2K

### PREPARATION DU PRODUIT

	Proportions		Standard		Rapide		Grande surface		
A + B	de mélange		Volume	Poids	Volume	Poids	Volume	Poids	
/>	8	120S	2	100	3	100	4	100	
		125S	1	50	-	-	-	-	
		256S	-	_	1	35	-	-	
		AK260	_	_	-	_	1	27	
	COV		602 g/l		598 g/l		589 g/l		
A B	Durée de vie	125S	6 h						
	à 20°C	256S	4 h						
		AK260	4 h						
	Viscosité	DIN 4	15-16 s						
	d'application	FORD 4	15-16 s						
	à 20°C	AFNOR 4	16-18 s						
	Equipement		Buse		Distance		Pression		
<b>7</b>	d'application	Pistolets							
		conventionnels	1						
		Gravité	1,4-1,6 mm		15-20 cm		3-4 bar		
		Aspiration	1,6-1,8 mm		15-20 cm		3-4 bar		
		Pot sous pression	1,0-1,2 mm 15-2		15-20 cm	15-20 cm		3-4 bar	
		Pistolets							
		à haute efficacité							
		de transfert							
		(HVLP/HTE)							
		Gravité	-,,		10-15 cm	_	Selon les		
		Aspiration			10-15 cm		spécifications		
		Pot sous pression	1,0-1,2 mm 10-15 c			n du fournisseur			
	Nombre	2-3							
_ <b>`</b> _	de couches								
$ \langle \rangle_{+} \rangle_{+} \rangle $	Temps	10 min. entre les couches.							
34.3.93	d'attente	5 min. avant le séchage au four.							
	Epaisseur	40-50 μ (2 couches)							
	du film sec								
	Séchage		125S/AK260				256S		
			20°C	30 mii	n. x 60°C	20°C		n. x 60°C	
		Hors poussière	40 min.			30 min. imm.		mm.	
		Sec pour assemblage	6 h 30 min.			4 h		) min.	
		Sec au ruban adhésif	une nuit 1 h 30 min.		5 h 1 h 30 min				
	Séchage IR*	Attente	5 min.			* Directives applicables au			
		Distance	80 cm				iel IR à on		
		Demi-puissance	5 min.			courte	s/moyenn	es.	
		Pleine puissance	15-20 mi						
Cos don	Ces données s'appliquent uniquement aux produits mentionnés sur cette notice et ne neuvent en aucun cas être								

Ces données s'appliquent uniquement aux produits mentionnés sur cette notice et ne peuvent en aucun cas être utilisées en combinaison avec d'autres produits ou systèmes. Ces informations ne peuvent être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité et nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'utilisation du produit.





Date d'application: 24 mai 2008

# 120S VERNIS STANDARD 2K

#### **UTILISATION RECOMMANDEE**

### Préparation de la surface

- 1. Nettoyer la surface à l'eau et au savon. Rincer et sécher.
- 2. Dégraisser avec un bon nettoyant de préparation DuPont Refinish. Essuyer avec un chiffon propre.
- 3. Effectuer les réparations nécessaires.
- 4. Dégraisser avec un bon nettoyant/dégraissant final DuPont Refinish. Essuyer avec un chiffon propre.
- 5. Passer un tampon d'essuyage.
- 6. Si nécessaire, appliquer une base mate solvantée DuPont Refinish.

### Application du vernis

Quand la base mate solvantée DuPont Refinish est complètement mate, appliquer le 120S en 2 ou 3 couches avec 10 minutes d'attente entre les couches.

#### Résistances chimiques

Le 120S dur à coeur est résistant à de courtes expositions aux produits chimiques mentionnés ci-dessous:

hydroxyde de sodium	20 %	acide de batterie
acide sulfurique	25 %	toluène
acide chlorhydrique	20 %	xylène
acide phosphorique	20 %	glycol
ammoniaque	10 %	liquide de frein, pétrole

#### Nettoyage de l'équipement

Utiliser un bon nettoyant de pistolet solvanté DuPont Refinish.





Date d'application: 24 mai 2008

# 120S VERNIS STANDARD 2K

#### **UTILISATION RECOMMANDEE** (suite)

#### Rechampissage

Dès la résistance au ruban adhésif. Un ponçage au tampon abrasif est nécessaire après 24 heures.

#### Remarques

- Le 256S est uniquement recommandé pour les raccords ou les panneaux.
- Si nécessaire pour un léger ajustement de la viscosité, utiliser les diluants pour base mate Centari® (maximum 5 %).
- Fermer hermétiquement le récipient contenant l'activateur aussitôt après utilisation car ce produit perd son effet durcisseur en réagissant à l'air humide et à l'eau.
- Le produit activé ne doit pas être mélangé à un produit non activé.
- Pour l'application des intérieurs, il est conseillé d'utiliser le 421R ou le 256S.
- Une application trop sèche peut être corrigée par l'application d'AK350 à très basse pression, dans les 10 minutes suivant l'application du vernis et est à éviter sur les parties horizontales.
- Pour les vernis structurés et/ou mats, consulter la fiche technique correspondante.
- Pour les systèmes flexibles, consulter la fiche technique correspondante.
- Pour les informations sur les règles de mélange, consulter la fiche technique correspondante.
- Le produit utilisé doit être à la température ambiante (18-25°C).

## Données du produit

Viscosité initiale: 70-80 cp

Pouvoir couvrant théorique: 5,7 m²/l à l'épaisseur de film sec recommandée - prêt à l'emploi

Produits	Conditionnements	Durée de vie	Poids spécifique
	(1)	du produit stocké à 20°C (année)	(kg/l)
120S	1 - 5 - 20	2	0,955
125S	0,5 - 1 - 5	2	0,959
256S	1 - 5	2	0,995
AK260	1 - 5	2	1,023

#### Données de sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.



Date d'application: 24 mai 2008

120S VERNIS STANDARD 2K


#### SYSTEMES DE REPARATION

#### Peintures complètes

Suivre soigneusement les recommandations d'application. La méthode utilisée doit permettre la refonte de la couche appliquée dans les 2 minutes suivant l'application du vernis. Calculez bien le temps pour favoriser la refonte des brouillards de pistolage.

#### Raccords: méthode avec le diluant raccord AK350

- ① Appliquer 1 couche de 120S sur la base mate, en débordant sur les parties adjacentes.
- ② Appliquer une 2ème couche de 120S, en débordant davantage sur les parties adjacentes.
- ③ FACULTATIF: mélanger 1 part de 120S avec 1 part d'AK350 et appliquer 1 couche de 120S ainsi préparé sur la zone de raccord.
- ① Noyer immédiatement le raccord avec de l'AK350 pur.
- La surface doit être soigneusement préparée avant l'application de la base mate. Voir utilisation recommandée, paragraphe préparation de la surface.
- ! Limiter l'application de l'AK350 à la zone préparée.



Si nécessaire, ajuster le brillant avec un polish ou un lustrant de finition sans silicone après durcissement de la réparation.

