

42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME



DESCRIPTION DU PRODUIT

1K QuickPrime Blanc Cassé 42R / Gris Moyen 44R / Gris Foncé 46R est un Wash Primer-Apprêt universel conditionné en bombe aérosol de 400 ml. Il est conçu pour les petites perces de ponçage, y compris le métal nu. Il fait partie du concept ValueShade, qui fournit la sous-couche optimale pour chaque teinte de finition.

Impression-Apprêt ValueShade universelle

CARACTERISTIQUES

- 01** Convient pour isoler de petites zones de perce de ponçage.
- 02** Disponible en Blanc Cassé, Gris et Gris Foncé.
- 03** Offre une très bonne résistance à la corrosion.
- 04** Peut être utilisé comme primaire sans ponçage.
- 05** Fait partie du concept ValueShade.
- 06** Offre de bonnes propriétés d'accroche sur les métaux ferreux et les alliages légers poncés, à l'exception de l'acier inoxydable.

FICHE TECHNIQUE

42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME



Product preparation - application STANDARD




Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.




Petites perces de ponçage jusqu'au métal à nu, par ex. sur les arêtes et les coins.
Surfaces préparées avec des produits 2K polyester puis finement poncées.
Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée
Impression d'origine (cataphorèse), nettoyée et poncée



Agiter avant emploi. (pendant au moins 2 minutes)
Faire un test de pulvérisation après agitation.



Non applicable




1 - 3 couches

Evaporation finale: 15 min - 8 h



Si désiré, léger égrenage au tampon souple ultra-fin.



Apprêt 2K
Bases Mates Centari + vernis
Laque 2K

Conforme COV

2004/42/IIIB(e)(840) 695: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(e)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 840 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 695 g/l.

FICHE TECHNIQUE

42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME



Produits


42R 1K QuickPrime Blanc Cassé

44R 1K QuickPrime Gris Moyen

46R 1K QuickPrime Gris Foncé



8 - 10 μm par couche



Après utilisation, tenir l'aérosol tête en bas et pulvériser brièvement pour nettoyer la buse.

Remarques

- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.
- Ne pas recouvrir avec des produits polyester-, époxy- ou hydrodiluable.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Cromax. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Cromax, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.