

Autolak ECO GLOSS - Antiscratch 2:1 5L

Kenmerken :

Verhoogde weerstand tegen krassen en verwerking. Dit product is ideaal voor gebruik in een spuitcabine of in een daarvoor bestemde ruimte. Zeer hoge UV-bescherming (geen vergeling) en zorgt voor een glanzend oppervlak en eenvoudige toepassing.

Toepassing :

Om uw mengsel te bereiden, mengt u twee delen blanke lak met één deel verharder en brengt u het vervolgens aan met een spuitpistool met een spuitmond diameter van 1,3 mm. Laat tussen de lagen 5-7 minuten drogen, zodat de oplosmiddelen kunnen verdampen.

Technische gegevens :

VOC 2004/42/IIB(e)(840) max. 840g/

I Autolak ECO GLOSS EGV5:

Houdbaarheid : 18 maanden

Dichtheid (20°C): 0.97 – 0.99 g/cm³

kleur : kleurloos

standaardverharder EGDST2.5 / snel EGDRA2.5

Houdbaarheid : 12 maanden

Dichtheid (20°C): 0.97 – 0.99 g/cm³

kleur : kleurloos/ lichtgeel

OPMERKING: De lichtgele kleur van de verharder heeft geen invloed op de kleur van de toplaag.

Mengverhouding :

	AUTOLAK EGV5 (A) VERF VERHARDER EGDTS2.5 ou EGDRA2.5 (B)	Volume :	Gewicht :
		2 1 0 - 7% vol. van component A	100 50 0 - 6.1% van component A

Viscositeit :

	DIN 4mm à 20°C Ford 4mm à 20°C ISO 4mm à 20°C	
		16 - 18 s 17 - 19 s 31 - 36 s

Toepassing :

	Spuitpistool zwaartekrachttoevoer	Sproeier		Druk :	
		1.3 mm		De druk van het spuitpistool wordt aanbevolen door de fabrikant.	
	Toepassing proces	aantal lagen	Wachttijd :		Filmdikte
			tussen lagen	na lagen	
		2	5 - 7 min	10 min	45 - 50 µm
Aanbevolen omstandigheden :		temperatuur 18 - 22°C, luchtvochtigheid 40 - 60%			
Theoretische dekking :		9 - 10 m²/l			
houdbaarheid bij 20°C		tot 2 h			

Autolak ECO GLOSS Antiscratch 2:1 5L

droogtijd :					
	objecttemperatuur Verf verharder snelheid	60°C	20°C		Volledig droog bij 20°C
		klaar om te polijsten	Droog tot in de kern	klaar om te polijsten	
					5 - 7 dagen
	standaard EGDST2.5	30 min	6 - 7 h	10 - 11 h	
	Snel EGDRA2.5	20 min	4 - 5 h	8 - 9 h	
	OPMERKING: Wacht 1 uur totdat de laatste laag op 60 °C is gedroogd, voordat u deze gaat polijsten.				
	infrarood drogen	10 minuten FVolg de aanbevelingen van de lampfabrikant voor gebruik. Vergeet niet om tussen de lagen te wachten voordat u ze laat drogen.			

OPMERKINGEN:

Het is belangrijk om het product vóór gebruik op natuurlijke wijze de aanbevolen applicatietemperatuur te laten bereiken. Wij raden u aan het product niet aan te brengen bij temperaturen onder 18 °C (64 °F). Lage temperaturen beïnvloeden de afwerkingseigenschappen (bijv. langere droogtijd). Vóór het aanbrengen moeten de spuitcabine en het oppervlak worden ingesteld op een temperatuur van ongeveer 20 °C (68 °F).

Bewaarcondities voor het product:

Bescherm uw pot tegen vorst, kou, hitte, zonlicht en vochtigheid. Bewaar de vernis in een goed afgesloten container op een koele, droge plaats. Aanbevolen bewaartemperatuur: 10 °C.