



SEALER PLAST 80

Primaire d'adhérence pour les plastiques

C 2.3

Utilisation




SEALER PLAST 80 est un primaire d'adhérence pour les plastiques. Il assure une bonne adhérence des couches suivantes (apprêt, laque de finition).

Caractéristiques techniques

Conservation : 24 mois Densité : 0,892 g/cm³ Rendement théorique : 360 m²/l pour 1 µm
Couleur : ambré Extrait sec : 6,9 % en poids

Préparation des surfaces

Important : les peintures thermoplastiques doivent être éliminées.

	Dosage des produits	Bien agiter avant l'utilisation.		
	Viscosité de pistolage	SEALER PLAST 80 est prêt à l'emploi.		
	Vie en pot	14 s, coupe ISO 4 à 20°C		
	Pistolets	Pistolet HVLP à gravité	1,3	0,7 bar au chapeau
		Pistolet « compliant » à gravité	1,3 – 1,4	2,0 bar
	Application	Couches :	1 – 2	
		Épaisseur totale déposée :	env. 10 µm	
	Temps d'évaporation	Séchage à 20°C :	15 min	
	Opérations suivantes	Application d'un apprêt polyuréthane R-M à deux composants en mouillé sur mouillé. Si le temps d'évaporation dépasse 30 min à 20°C, il faut réappliquer une couche de SEALER PLAST 80.		

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm