

Autolak Ultra Gloss - VOC 2:1 - UGV5/V1

KENMERKEN :

Deze 2K UHS PREMIUM blanke lak is speciaal door ons technisch team geselecteerd vanwege het gebruiksgemak, de uitstekende dekking en de uitzonderlijke glans.

Breng twee volledige lagen aan voor een optimaal resultaat.

Voor een optimaal en nauwkeurig resultaat is het belangrijk om voldoende droogtijd in acht te nemen. Wij raden aan om 20 tot 30 minuten te wachten bij 60 °C..

TOEPASSING :

Gebruik een zwaartekracht-spuitpistool, stel de spuitmond diameter in op 1,2-1,3 mm en een spuitdruk van 2,0-2,5 bar.

Breng twee lagen aan op het oppervlak: de eerste laag moet nat zijn, maar niet te dik, en de tweede laag moet volledig worden aangebracht. De wachttijd tussen de lagen is ongeveer 3 tot 5 minuten. Het oppervlak kan worden gepolijst nadat het weer op kamertemperatuur is gekomen.

Technische gegevens:

2004/42/IIB(d) (420)418

Autolak Ultra Gloss UGV5 :

Houdbaarheid : 12 maanden Specific weight : 1,00 g/cm³

Verf verharder Ultra Gloss UGDRA (Snel) - UGDST (standaard) - UGDLE (langzaam):

Houdbaarheid : 12 maanden

OPMERKING: Bewaar op een droge plaats, uit de buurt van zonlicht (10 °C-30 °C). Maximale luchtvochtigheid van 60%.

Mengverhouding :

	Autolak Ultra Gloss(A) Verf verharder Ultra Gloss (B)	Per volume	Per gewicht
		2 1	100 50

Viscositeit :

	DIN 4mm à 20°C	17 - 20 s
---	----------------	-----------

Toepassing

	Spuitspuit zwaartekrachttoevoer	Sproeier		Druk	
		1.2-1.3 mm		De werkdruk van het pistool wordt aanbevolen door de fabrikant van het pistool.	
	Aanvraagprocedure	Aantal lagen	Flits tussen lagen		Voor het drogen
			Tussen lagen		
		2 - (niet te dikke natte laag + 1 volledige laag	3 - 5min	30 minuten bij 60 °C met verharder (25/30) 15 tot 20 minuten bij 60 °C met verharder (15/20 - 20/25)	
Filmdikte		50 - 70 µm			
ontstekingspunt :		> + 23°C			
houdbaarheid bij20°C		30 min			