



N° art.: 6.7408.0400

7408

Apprêt rapide 2K AC spray

Propriété

4CR 7408 est un apprêt high solid avec un écoulement excellent, haute pouvoir garnissant et facile à poncer. Grace à son séchage rapide et la capacité d'être recouvrable avec toutes les peintures de finition habituelles, ce produit convient parfaitement pour toutes les petites réparations.

- très bon durcissement au couer meme en épaisseurs de couche forts
- grande facilité de ponçage
- écoulement excellent et surface d'une finition attractive.
- recouvrable avec des peintures de base, des peintures
- hydrodiluable, laques monocomposantes et à deux composants
- addition du durcisseur sûre et "propre"
- grande résistance chimique et mécanique, résistance aux carburants

Législation VOC

Valeur limite CE pour le produit (cat.B/e): 840 g/l (2007)

Le contenu en solvants organiques de ce produit est moins de 646 g/l VOC

Conseille du professionnel

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. Retirer le bouton-pression rouge du bonnet immédiatement avant le vernissage et le mettre à la pointe au sol de bombe. Presser le bouton rouge à déclencher avec le balle de main à fond. Agiter vigoureusement pour environ 2 minutes. Pulvériser un échantillon. Distance de pulvérisation: env. 25 cm. Appliquer 2 - 4 passes 4CR 7408 de façon couvrante avec env. 5 minutes de désolvation. Epaisseur film sec: 50 - 60 µm. Durée de vie du mélange: 8 h.

Application

Supports: Anciennes peintures poncées (sauf thermoplastiques), toile metal nue. Appliquer d'abord une couche de fond (avec 4CR 7405).

Nettoyer avec 4CR 0610.

Conditions de travail: de + 10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air.

Après un temps de séchage plus de 24 h, un ponçage intermédiaire avant la suite de l'application, est nécessaire.

Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs. Conserver hors de la portée des enfants. Ce produit est destiné exclusivement à l'utilisation par des professionnels. Attention! Les emballages entamés doivent être disposés séparément. Empêcher de disposer avec les déchets ménagers.

Caractéristiques Techniques

...the professional choice.



N° art.: 6.7408.0400

7408

Couleur / brillance	gris clair
Désolvatation	après env. 20-30 minutes. Ponçage en mouillé sur mouillé est possible
Séchage	ponçable après 3-5 h au température ambiante ou 30 mn à 60°C
Séchage aux infra-rouges	est possible
Durée de vie en pot	8 heures

Stockage

En emballage bien fermé 2 ans. Conserver le récipient au frais, à l'abri de l'humidité.