Trasparente Ultra Gloss - VOC 2:1 - UGV5/V1

v.03-07.2017

CARATTERISTICHE :
Questo trasparente 2K UHS PREMIUM è stato appositamente selezionato dal nostro team tecnico per la sua facilità di applicazione, l'eccellente copertura e la brillantezza eccezionale.
Applicare due strati completi per ottenere risultati ottimali.
Per ottenere risultati ottimali e precisi, è importante lasciare asciugare il prodotto per un tempo sufficiente. Si consiglia di attendere tra i 20 e i 30 minuti a 60 °C.

APPLICAZIONE :
Utilizzando una pistola a spruzzo a gravità, impostare il diametro dell'ugello su 1,2-1,3 mm e una pressione di spruzzo di 2,0-2,5 bar. Applicare due mani sulla superficie: la prima mano deve essere bagnata ma non troppo spessa, mentre la seconda mano deve essere applicata completamente. Il tempo di attesa tra una mano e l'altra è di circa 3-5 minuti. La superficie può essere lucidata dopo essere tornata a temperatura ambiente..

Dati tecnici :
2004/42/IIB(d) (420)418
Trasparente Ultra Gloss UGV5 :
Durata di conservazione : 12 mesi Peso specifico : 1,00 g/cm³
Catalizzatore Ultra Gloss UGDRA (rapido) - UGDST (standard) - UGDLE (lento):
Durata di conservazione : 12 mesi
NOTA: Conservare in un luogo asciutto al riparo dalla luce solare (10 °C-30 °C). Umidità massima dell'aria del 60%.

Rapporto di miscelazione :			
		In volume	**In peso**
	Trasparente Ultra Gloss(A)	2	100
	Catalizzatore Ultra Gloss (B)	1	50
Viscosità :			
	DIN 4mm à 20°C	17 - 20 s	
APPLICAZIONE			
	pistola a spruzzo alimentazione per gravità	**Ugello**	**Pressione**
		1.2-1.3 mm	La pressione di esercizio della pistola è raccomandata dal produttore della pistola.
	Processo di applicazione	**Numero di strati**	**lampeggiare tra gli strati** **Tra gli strati** / **prima dell'asciugatura**
		2 - (strato umido non troppo spesso + 1 strato completo)	3 - 5min / 30 minuti a 60 °C con catalizzatore (25/30) Da 15 a 20 minuti a 60 °C con catalizzaore (15/20 - 20/25)
Spessore del film secco		50 - 70 µm	
Punto di infiammabilità :		> + 23°C	
Durata di conservazione a 20°C		30 min	

Le informazioni fornite nella presente scheda tecnica rappresentano il meglio delle nostre conoscenze. Si prega di verificare prima dell'uso se questo prodotto è adatto alla vostra applicazione.