

Steenkoolschutz bescherming PAG-B/N/G

Beschrijving :

Structurele anti-steenslagbeschermende coating op basis van rubber en oplosmiddelhoudende harsen. Vormt snel een zeer slijtvaste kunststoffilm wanneer deze op metalen platen wordt gespoten. Aanbevolen voor het beschermen van zijpanelen, dorpels, rockerpanelen, kofferbakken, onderstellen, bumpers en deuren. Bestand tegen temperaturen van -25 °C tot +80 °C.

Kenmerken :

Deze anti-grindcoating onderscheidt zich door zijn uitstekende elasticiteit, die zelfs bij lage temperaturen niet krimpt of barst. Hij droogt snel, waardoor er na 45 minuten bij kamertemperatuur (20 °C) kan worden geschilderd.

Opmerking : *Vermijd drogen met infraroodlampen: dit kan blaarvorming veroorzaken.*

Technische gegevens :

Opbrengst: ~0,5 m²/kg Bedrijfstemperatuur : 10-35°C

Voc-gehalte : 2004/42/II(b)(840) <840

Houdbaarheid: 12 maanden Dichtheid: 1,43 g/cm³ Beschikbare kleuren: wit, grijs, zwart

Toepassing :

- Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van roest, vet, stof of andere verontreinigingen zijn.
- Maskeer gebieden die niet bedekt mogen worden.
- De hechting op oude oppervlakken kan worden verbeterd door licht te schuren.
- Behandel het oppervlak voor met een wasprimer en epoxyprimers. Laat volledig drogen.
- Schud de fles minstens 15 seconden goed.
- Aanbevolen luchtdruk: 4 tot 5 bar.
- Aanbrengen op een afstand van 15-20 cm in twee lagen.
- Aanbevolen droge dikte: tussen 350 en 400 µm.
- De totale dikte mag niet meer dan 1 mm bedragen (in meerdere lagen aanbrengen).
- Sluit de verpakking na gebruik en reinig de applicatieapparatuur.
- Ongeveer 45 minuten na aanbrengen en uiterlijk 8 uur na aanbrengen herstelbaar.
- Na het drogen wordt voor het beste resultaat licht schuren aanbevolen voordat u gaat schilderen.