



DIAMONT

SPECIAL CRYSTAL BASE

C 3.2

Utilisation








Teintes de bases spéciales reproduisant des coloris à effets spéciaux et exclusifs par combinaison avec les teintes de bases DIAMONT. Les coloris contenant ces pigments rarement utilisés sont uniquement disponibles en prêt à l'emploi auprès de votre distributeur local.

Caractéristiques techniques

Conservation:	Densité: dépend du coloris	Rendement théorique :
Couleur:	Extrait sec: env. 25% en poids	

Préparation de surface

Nettoyer avec PK 700 ou PK 2000.
Poncer au P400 (apprêt à poncer ou ancienne finition durcie à cœur ou insensible aux solvants).
Nettoyer avec PK 700 ou PK 2000.
Autre possibilité: application sur apprêt en mouillé sur mouillé ou sur un sealer R-M.

	Dosage des produits	Vérifier avec le code couleur si une couche de fond est à utiliser pour l'étape 1 afin de reproduire le coloris désiré. DIAMONT - étape 1 H 9000 100 (vol.) dépendant du coloris 5 (vol.) 5 g BC 020 (15°C – 25°) BC 030 (>25°C) 60 (vol.) 53 g Mélanger et filtrer avant utilisation.									
		DIAMONT - étape 2 Coloris avec SPECIAL CRYSTAL BASE 100 (vol.) dépendant du coloris BC 020 (15°C – 25°) BC 030 (>25°C) 60 (vol.) 53 g Mélanger et filtrer avant utilisation.									
	Viscosité de pistolage	de 22 à 28 secondes coupe ISO 4 à 20°C									
	Viscosité de pistolage	de 22 à 28 secondes coupe ISO 4 à 20°C									
	Pistolets	Pistolet à gravité HVLP 1.3 – 1.5 0.7 bar au chapeau Pistolet à gravité à pression réduite 1.3 – 1.4 2.0 bar									
	Application	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Coloris opaque</td> <td>Coloris métallisés ou nacrés</td> </tr> <tr> <td>Nombre de couches:</td> <td>2</td> <td>2 + 1 voile</td> </tr> <tr> <td>Epaisseur totale déposée:</td> <td>15 – 20 µm</td> <td>15 µm</td> </tr> </table>		Coloris opaque	Coloris métallisés ou nacrés	Nombre de couches:	2	2 + 1 voile	Epaisseur totale déposée:	15 – 20 µm	15 µm
	Coloris opaque	Coloris métallisés ou nacrés									
Nombre de couches:	2	2 + 1 voile									
Epaisseur totale déposée:	15 – 20 µm	15 µm									
	Séchage	Séchage à 20°C: 15 min.									
	Opérations suivantes	Après séchage, appliquer un vernis R-M recommandé.									

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm