

Autolak Rapid Gloss - VOC 2:1 - 5L RGV5

KENMERKEN :

Deze hoogwaardige 2K-blanke lak droogt extreem snel en kan al na 15 minuten droogtijd worden gepolijst (laat het oppervlak afkoelen voordat u gaat polijsten). Deze blanke lak zorgt voor een hoogglanzende afwerking en een onberispelijke eindhardheid. Uitzonderlijke productduurzaamheid dankzij de hoge weerstand tegen chemicaliën, UV-straling en weersinvloeden. De potlife maakt een gemakkelijke en veilige toepassing mogelijk. Ontworpen voor gebruik op watergedragen en oplosmiddelhoudende basislakken. VOC-conform product.

TOEPASSING :

Vergeet niet om uw blanke lak grondig te mengen nadat u de verharder hebt toegevoegd. Breng het product aan op het oppervlak met een spuitpistool met een spuitmond van 1,3 mm diameter. Laat tussen de lagen 5 tot 7 minuten drogen, zodat de oplosmiddelen kunnen verdampen.

Technische gegevens :

VOC 2004/42/IIIB(d)(420) max. 420 g/l

Autolak Rapid Gloss RGV5 :

Houdbaarheid : 12 maanden Dichtheid (20°C): 1.00 – 1.01 g/cm³

Kleur: lichtgeel

Verf verharder Rapid Gloss RGD2.5:

Houdbaarheid : 12 maanden Dichtheid (20°C): 1.00 – 1.01 g/cm³

Kleur : kleurloos / lichtgeel

OPMERKING: De lichte verkleuring van de verharder heeft geen invloed op de kleur van de toplaag.

Mengverhouding :

	Autolak Rapid Gloss(A) Verf verharder Rapid Gloss (B)	Per volume	per gewicht
		2 1	100 50

Viscositeit :

	DIN 4mm à 20°C	16 - 18 s
	Ford 4mm à 20°C	17 - 19 s
	ISO 4mm à 20°C	34 - 39 s

Toepassing

	Spuitpistool zwaartekrachttoevoer	Sproeier		Druk	
		1.3 mm		De werkdruk van het pistool wordt aanbevolen door de fabrikant van het pistool.	
	Procestoepassing	Aantal lagen	Wachttijd		Filmdikte
			Tussen lagen	Before drying	
		1.5 (½ Dunne laag + 1 dekkende laag)	5 - 7 min	10 min	50 - 60 µm
Aanbevolen omstandigheden		temperatuur 18 - 22°C, luchtvochtigheid 40 - 60%			
Theoretische dekking		10 - 12 m²/l			
potlife bij 20°C		50 min			

Droogtijd :			
	Objecttemperatuur :	20°C	60°C
	Droog aanvoelen :	1 - 1.5 h	10 min
	Droog om te polijsten	3.5 - 4 h	15 min
	Dicht op het bot	4 dagen	15 min + 3 dagen/20°C
	HINWEIS : Vor dem Polieren der Oberfläche 1 Stunde lang abkühlen lassen.		
	Infrarottrocknung	8 - 15 min Befolgen Sie vor der Verwendung die Empfehlungen des Lampenherstellers. Denken Sie daran, zwischen den einzelnen Schichten zu warten, bevor Sie sie trocknen lassen.	

HINWEISE :

Es ist wichtig, dass das Produkt auf natürliche Weise seine empfohlene Anwendungstemperatur erreicht. Wir empfehlen, das Produkt nicht bei Temperaturen unter 18 °C (64 °F) aufzutragen. Eine zu niedrige Anwendungstemperatur kann die Beschichtungseigenschaften verändern und das Endergebnis beeinträchtigen. Vor dem Auftragen des Produkts sollte die Temperatur in der Kabine 20 °C (68 °F) nicht überschreiten.

Lagerbedingungen :

Das Produkt vor Frost, Hitze, Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Den Behälter geschlossen an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren. Die Lagertemperatur des Produkts muss zwischen 10 °C und 30 °C liegen.

Hinweis: Die Lager- und Transporttemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Das Produkt auf natürliche Weise auf Raumtemperatur akklimatisieren lassen.