



Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### Description

L'additif flexible 805R est un liant.  
Composition à base de polycaprolactone.

#### Produits

805R                    Additif flexible

#### Propriétés

- Donne une excellente flexibilité aux produits à 2 composants DuPont Refinish et Imron® Fleet Line.

#### Systemes de peinture - conforme à la directive 2004/42/EC

Peut être utilisé dans:

- surfaceurs DuPont Refinish: VR-1140, 1051R/1057R, primaires Plus LE, primaires Plus LE mouillé sur mouillé; PS1061 / PS1064 / PS1067
- surfaceurs Imron® Fleet Line: P702/P706.
- laques DuPont Refinish: Centari® 5035.
- laques Imron® Fleet Line: Imron® Elite et Imron® Elite HDC.
- vernis DuPont Refinish: VR-1120, 3550S, 3750S, 3760S, 3800S, CC6400 and CC6600.
- vernis Imron® Fleet Line: EL500.

#### Systemes de peinture - non conforme à la directive 2004/42/EC

Peut être utilisé dans:

- surfaceurs DuPont Refinish: 1040R.
- laques DuPont Refinish: Centari® 500, Centari® 500 HB, Centari® 501 et Imron® 700.
- laques Imron® Fleet Line: Imron® Traffic.
- vernis DuPont Refinish: 1200S, 679S, 696S et 3050S.



Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### UTILISATION RECOMMANDEE

##### Remarques

- Il est conseillé d'utiliser les systèmes très souples sur les pièces composites flexibles. Utiliser les systèmes semi-flexibles sur toutes les autres pièces composites. Voir détails ci-joints.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser le Centari® 501\*, le 679S\*, le VR-1120, le Centari® 5035, l'Imron® Traffic\*, l'Imron® Elite et l'Imron® Elite HDC dans la version très souple.
- Le produit utilisé doit être à la température ambiante (18-25°C).

\* Produit non conforme à la directive 2004/42/CE.

##### Données de sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.



Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### PREPARATION DU PRODUIT

SYSTEMES SEMI-FLEXIBLES - SURFACEURS - Conforme à la directive 2004/42/EC					
	Volume Poids	VR-1140	805R	VR-1131	VR-1150
		5,4 93	0,6 7	1 11	0,7 7
	Durée de vie à 20°C	1 h			
	Volume Poids	1051R/1057R	805R	1010R	1025R
		3,6 92	0,4 8	1 18	1 16
	Durée de vie à 20°C	30 min.			
	Volume Poids	1051R/1057R	805R	256S	XB383
		4,5 92	0,5 8	1 15	1,5 19
	Durée de vie à 20°C	30 min.			
	Volume Poids	1051R/1057R	805R	XK205	XB383
		6,3 92	0,7 8	1 11	2,5 23
	Durée de vie à 20°C	30 min.			
	Volume Poids	Primaires Plus LE	805R	AK260	Diluants XB
		4,5 93	0,5 7	1 14	0-0.2 0-3
	Durée de vie à 20°C	45-60 min.			
	Volume Poids	Primaires Plus LE	805R	256S	Diluants XB
		3,6 93	0,4 7	1 17	0-0.2 0-3
	Durée de vie à 20°C	45-60 min.			
	Volume Poids	Primaires Plus LE	805R	XK205	Diluants XB
		6,3 93	0,7 7	1 10	0,5-1 4-8
	Durée de vie à 20°C	45-60 min.			



Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### PREPARATION DU PRODUIT (suite)

SYSTEMES SEMI-FLEXIBLES - SURFACEURS - Conforme à la directive 2004/42/EC					
	<b>Volume</b>	<b>Primaires Plus LE</b>	<b>805R</b>	<b>AK260</b>	<b>LE2031/LE2032/AZ9032/LE2035</b>
	<b>Poids</b>	2,7 93	0,3 7	1 23	2 41
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	45-60 min.			
	<b>Volume</b>	<b>Primaires Plus LE</b>	<b>805R</b>	<b>XK205/XK206</b>	<b>LE2031/LE2032/AZ9032/LE2035</b>
	<b>Poids</b>	3,6 93	0,4 7	1 18	3 46
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	45-60 min.			
	<b>Volume</b>	<b>P702/P706</b>	<b>805R</b>	<b>Activateurs ET</b>	<b>ET745/ET750/ET755</b>
	<b>Poids</b>	6,3 93	0,7 7	1 10	0,5-1 4-8
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	45-60 min.			
	<b>Volume</b>	<b>PS106xR</b>	<b>805R</b>	<b>XK206 / AR7306</b>	<b>Diluants XB</b>
	<b>Poids</b>	2,7 93	0,3 7	1 24	0,5 10
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	45-60 min.			












Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### PREPARATION DU PRODUIT (suite)

SYSTEMES SEMI-FLEXIBLES - FINITIONS - Conforme à la directive 2004/42/EC					
	<b>Volume</b>	<b>Centari® 5035</b>	<b>805R</b>	<b>XK205</b>	<b>Diluants XB</b>
	<b>Poids</b>	2,7 90	0,3 10	1 35	0,15 5
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	1 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
	<b>Volume</b>	<b>Imron® Elite</b>	<b>805R</b>	<b>Activateurs ET</b>	<b>ET745/ET750/ET755</b>
	<b>Poids</b>	2,7 90	0,3 10	1 32	0,4-0.7 14-19
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	2 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
	<b>Volume</b>	<b>Imron® Elite HDC</b>	<b>805R</b>	<b>Activateurs ET</b>	<b>ET745/ET750/ET755</b>
	<b>Poids</b>	2,7 90	0,3 10	1 32	0,4-0.7 14-19
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	3 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heure de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			



Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### PREPARATION DU PRODUIT (suite)

SYSTEMES SEMI-FLEXIBLES - VERNIS - Conforme à la directive 2004/42/EC					
	<b>Volume</b>	<b>VR-1120</b>	<b>805R</b>	<b>VR-1131</b>	
	<b>Poids</b>	1,8	0,2	1	
		89	11	51	
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	45 min.			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
	<b>Volume</b>	<b>3550S</b>	<b>805R</b>	<b>XK205</b>	
	<b>Poids</b>	2,7	0,3	1	
		89	11	36	
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	1 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
	<b>Volume</b>	<b>3750S/3760S</b>	<b>805R</b>	<b>XK205</b>	<b>XB387</b>
	<b>Poids</b>	2,7	0,3	1	0,4
		89	11	36	12
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	45 min.			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
	<b>Volume</b>	<b>3800S</b>	<b>805R</b>	<b>XK205</b>	
	<b>Poids</b>	2,7	0,3	1	
		89	11	37	
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	1 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heure de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
	<b>Volume</b>	<b>EL500</b>	<b>805R</b>	<b>Activateurs ET</b>	
	<b>Poids</b>	2,7	0,3	1	
		89	11	36	
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	2 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heure de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			









Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### PREPARATION DU PRODUIT (suite)

SYSTEMES SEMI-FLEXIBLES - VERNIS - Conforme à la directive 2004/42/EC					
		CC6400	805R	XK205	AZ9100
	<b>Volume</b> <b>Poids</b>	2,7 89	0,3 11	1 36	0,2 6
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	1 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
		CC6600	805R	XK205	AZ9100
	<b>Volume</b> <b>Poids</b>	2,7 89	0,3 11	1 36	0,2 6
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	1 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heure de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			






















Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### PREPARATION DU PRODUIT (suite)

SYSTEMES TRES SOUPLES - SURFACEURS - Conforme à la directive 2004/42/EC					
		VR-1140	805R	VR-1131	
	<b>Volume</b>	1	1	1,5	
	<b>Poids</b>	60	40	59	
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	1 h			

SYSTEMES TRES SOUPLES - VERNIS - Conforme à la directive 2004/42/EC					
		<b>3550S</b>	<b>805R</b>	<b>XK205</b>	<b>XB383</b>
	<b>Volume</b>	3	2	3	2
	<b>Poids</b>	58	42	63	33
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	30 min.			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
		<b>3750S/3760S</b>	<b>805R</b>	<b>XK205</b>	<b>XB387</b>
	<b>Volume</b>	3	2	3	1
	<b>Poids</b>	58	42	63	17
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	30 min.			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
		<b>3800S</b>	<b>805R</b>	<b>XK205</b>	<b>Diluants XB</b>
	<b>Volume</b>	3	2	3	1
	<b>Poids</b>	58	42	63	17
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	30 min.			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heure de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
		<b>EL500</b>	<b>805R</b>	<b>Activateurs ET</b>	<b>ET745/ET750/ET755</b>
	<b>Volume</b>	3	2	3	1
	<b>Poids</b>	58	42	63	17
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	1 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heure de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			











Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### PREPARATION DU PRODUIT (suite)

SYSTEMES TRES SOUPLES - VERNIS - Conforme à la directive 2004/42/EC					
		CC6400	805R	XK205	XB383
	<b>Volume</b> <b>Poids</b>	3 58	2 42	3 63	2 33
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	1 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
		CC6600	805R	XK205	XB383
	<b>Volume</b> <b>Poids</b>	3 58	2 42	3 63	1 17
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	45 min.			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heure de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			





Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### PREPARATION DU PRODUIT (suite)

#### SYSTEMES SEMI-FLEXIBLES - SURFACEURS - Non conforme à la directive 2004/42/EC

		1040R	805R	1010R	1025R
	Volume	3,6	0,4	1	2
	Poids	93	7	17	30
	Durée de vie à 20°C	1 h			


















Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### PREPARATION DU PRODUIT (suite)

SYSTEMES SEMI-FLEXIBLES - FINITIONS - Non conforme à la directive 2004/42/EC					
	<b>Volume</b>	<b>Centari® 500</b>	<b>805R</b>	<b>125S</b>	<b>AK360</b>
	<b>Poids</b>	1,8 90	0,2 10	1 45	0,5 21
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	2 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
	<b>Volume</b>	<b>Centari® 500 HB</b>	<b>805R</b>	<b>AK260</b>	<b>AK360</b>
	<b>Poids</b>	2,7 90	0,3 10	1 33	0,6 17
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	2 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
	<b>Volume</b>	<b>Centari® 501</b>	<b>805R</b>	<b>AK260</b>	<b>AB380</b>
	<b>Poids</b>	3,6 90	0,4 10	1 24	1 21
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	4 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
	<b>Volume</b>	<b>Imron® 700</b>	<b>805R</b>	<b>AU270</b>	<b>AU370</b>
	<b>Poids</b>	3,6 90	0,4 10	2 48	1 21
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	3 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
	<b>Volume</b>	<b>Imron® TrafficTraffic</b>	<b>805R</b>	<b>Activateurs ET</b>	<b>ET745/ET750/ET755</b>
	<b>Poids</b>	3,6	0,4	1	1- 1-1.5
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	3 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heure de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			



Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### PREPARATION DU PRODUIT (suite)

SYSTEMES SEMI-FLEXIBLES - VERNIS - Non conforme à la directive 2004/42/EC					
	<b>Volume</b>	<b>1200S</b>	<b>805R</b>	<b>125S</b>	<b>Diluants XB - AB</b>
	<b>Poids</b>	1,8	0,2	1	0,3
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	6 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 3 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
	<b>Volume</b>	<b>1200S</b>	<b>805R</b>	<b>125S</b>	<b>AK360</b>
	<b>Poids</b>	1,8	0,2	1	0,3
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	3 h 30 min.			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
	<b>Volume</b>	<b>679S</b>	<b>805R</b>	<b>AK260</b>	<b>AB385</b>
	<b>Poids</b>	2,7	0,3	1	0,6
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	1 h 30 min.			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 2 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
	<b>Volume</b>	<b>696S</b>	<b>805R</b>	<b>AK260</b>	
	<b>Poids</b>	2,7	0,3	1	
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	1 h 30 min.			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			









Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### SYSTEMES SEMI-FLEXIBLES - VERNIS - Non conforme à la directive 2004/42/EC

		3050S	805R	AK260	
	<b>Volume</b> <b>Poids</b>	2,7 89	0,3 11	1 35	
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	2 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heure de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
		3050S	805R	XK205	
	<b>Volume</b> <b>Poids</b>	3,6 89	0,4 11	1 28	
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	2 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			



Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### PREPARATION DU PRODUIT (suite)

SYSTEMES TRES SOUPLES - SURFACEURS - Non conforme à la directive 2004/42/EC					
		1040R	805R	1010R	1025R
	Volume	1	1	2	0,5
	Poids	58	42	78	17
	Durée de vie à 20°C	1 h			

SYSTEMES TRES SOUPLES - FINITIONS - Non conforme à la directive 2004/42/EC					
		Centari® 500	805R	125S	AK360
	Volume	3	1	3	1
	Poids	75	25	68	21
	Durée de vie à 20°C	1 h 30 min.			
	30 min. x 60°C	+ 2 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
		Centari® 500 HB	805R	AK260	AK360
	Volume	3	1	2	1
	Poids	75	25	50	22
	Durée de vie à 20°C	1 h 30 min.			
	30 min. x 60°C	+ 1 heure de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
		Imron® 700	805R	AU270	AU370
	Volume	3	1	2	1
	Poids	75	25	50	21
	Durée de vie à 20°C	2 h			
	30 min. x 60°C	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			



Date d'application: 8 février 2013

## 805R

### ADDITIF FLEXIBLE

#### PREPARATION DU PRODUIT (suite)

SYSTEMES TRES SOUPLES - VERNIS - Non conforme à la directive 2004/42/EC					
	<b>Volume</b>	<b>1200S</b>	<b>805R</b>	<b>125S</b>	<b>AK360</b>
	<b>Poids</b>	1	1	2	1
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	47,5	52,5	94	43
	<b>30 min. x 60°C</b>	2 h			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
		<b>Volume</b>	<b>696S</b>	<b>805R</b>	<b>AK260</b>
<b>Poids</b>		1	1	2	0,75
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	47	53	100	33
	<b>30 min. x 60°C</b>	30 min.			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heures de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
		<b>Volume</b>	<b>3050S</b>	<b>805R</b>	<b>AK260</b>
<b>Poids</b>		1	1	2	0,75
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	47	53	100	33
	<b>30 min. x 60°C</b>	30 min.			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heure de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			
		<b>Volume</b>	<b>3050S</b>	<b>805R</b>	<b>XK205</b>
<b>Poids</b>		1	1	1	0,5
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	47	53	50	21
	<b>30 min. x 60°C</b>	30 min.			
	<b>30 min. x 60°C</b>	+ 1 heure de séchage à l'air - sec au ruban adhésif			

Ces données s'appliquent uniquement aux produits mentionnés sur cette notice et ne peuvent en aucun cas être utilisées en combinaison avec d'autres produits ou systèmes. Ces informations ne peuvent être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité et nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'utilisation du produit.

Copyright © 2013 DuPont. Tous droits sont réservés. L'ovale DuPont, DuPont™, The miracles of science™ et tous les produits marqués du signe ® ou TM sont des marques ou marques déposées de E. I. du Pont de Nemours and Company ou de ses sociétés affiliées.