

## Stopverf van polyester - Pistool MPIST1 1L

v.01-07.2022

### EIGENSCHAPEN

Schnelltrocknender, dickschichtiger Polyester-Spritzspachtel. Er zeichnet sich durch sichere und einfache Anwendung dank optimal abgestimmter Parameter wie Fließfähigkeit, Thixotropie, Topfzeit und kurzer Trocknungszeit aus. Erzeugt eine glatte, hochwertige Beschichtung mit hoher Schichtdicke. Ausgezeichnete Flexibilität und Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Holz und Polyester Verbundwerkstoffen. Empfohlen für die Reparatur von Pkw, Lkw, Bussen und Schienenfahrzeugen.

### ANWENDUNG

Die zu reparierende Oberfläche muss sauber, trocken, matt und entfettet sein. Mischen Sie Spachtelmasse und 3 % Härter CHP (nach Gewicht) gründlich. Tragen Sie die Masse mit einer Spritzpistole mit einer Düse von 2,0–3,0 mm in 1–3 Schichten auf. Lassen Sie die Lösungsmittel 8–10 Minuten verdunsten, bevor Sie die nächste Schicht auftragen.

### Technische gegevens :

VOC 2004/42/II(b)(250) max. 250 g/l

### Stopverf van polyester - Pistool MPIST1

houdbaarheid : 9 maanden      Dichtheid (20°C): 1.60 – 1.63 g/cm<sup>3</sup>      Kleuren : grau

### Verf verharder

houdbaarheid : 6 maanden      Dichtheid : 1.12 g/cm<sup>3</sup>      Kleuren : farblos

### Mengverhouding :

|                                                                                    |                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
|  | Stopverf (A)       | 100 g |
|                                                                                    | Verf verharder (B) | 3 g   |

### ANWENDUNG

|                                                                                     |                                       |                                                  |                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Spuitspistool<br>zwaartekrachttoevoer | Sproeier                                         |                                                       | Druk               |
|                                                                                     |                                       | 2.0 – 3.0 mm                                     |                                                       | 3 – 4 bar          |
|  | ANWENDUNG                             | aantal lagen                                     | flits tussen<br>lagen(20°C)                           | Einzelschichtdicke |
|                                                                                     |                                       | 1 – 3                                            | 8 – 10 minuten<br>afhankelijk van der<br>Schichtdicke | 150 – 200 µm       |
| Aanbevolen omstandigheden                                                           |                                       | temperatuur 18 – 22°C, luchtvochtigheid 40 – 60% |                                                       |                    |
| houdbaarheid bij (20°C)                                                             |                                       | 10 – 15 minuten                                  |                                                       |                    |

### Droogtijd :

|                                                                                     |                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|  | 20°C                     | 2 – 2.5 uren |
|                                                                                     | 60°C                     | 25 minuten   |
|  | Handmatig schuren/ droog | P150 – P320  |
|  | Machine schuren / droog  | P150 – P320  |

## Stopverf van polyester - Pistool MPIST1 1L



### OPMERKING

Het gebruik van te veel verharder kan leiden tot verkleuring van de toplaag. Het wordt afgeraden plamuur te gebruiken bij temperaturen onder de 18 °C. Niet rechtstreeks aanbrengen op washprimers, epoxyprimers, 1K acryl- en nitrocelluloseprimers.

### BEWARING EN TRANSPORT

Beschermen tegen vorst, hitte, zonlicht en vocht. Goed gesloten bewaren op een droge en koele plaats. Aanbevolen bewaartemperatuur: +10 tot +30 °C.