



N° art.: 6.2810.0250  
6.2810.1000  
6.2810.5000

# 2810

## Resine polyester de réparation

### Propriété

Mastique polyester de réparation contenant des fibres de verre, laine ou toile de verre. Il est particulièrement approprié à la réparation des éléments de carrosserie perforés par la roille ou pièces en plastique à grandes trous. C'est un mastic très facile à appliquer et solide.

### Législation VOC

(VOC < 250 g/l)

### Conseille du professionnel

Recommandations:

Nettoyer les outils pendant l'application avec Diluant universel.

Remarque:

Les modifications sur les véhicules doivent être légalement approuvées.

### Application

Séchage

Après env. 30 – 60 min. on peut appliquer de nouveau un mastic comme finition. Le support entier peut être poncé au papier P 60 – P 80 après env. 60 min.

### Caractéristiques Techniques

Durée de vie en pot	env. 10 – 15 minutes / 20°C
Durcisseur	4CR 2900 – mélanger soigneusement!
Couleur	jeunatre
Rapport de mélange	100 : 2