



Art.-Nr.: 6.2040.2000

**2040**

## Zinnersatzspachtel

### Eigenschaften

Mastic garnissant de grande qualité à 2 composants, au grand facilité de ponçage, à base de résines polyestériques au pigmentation lamellaire. Adhérent aux différents supports - tôles d'acier, fer, zinc, aluminium et plastiques renforcés de fibre de verre (PRFV), très bonne stabilité verticale et grande facilité d'application. Il est ponçable presque sans poussière après un court temps de séchage et révèle une adhésivité excellente et une grande résistance à la flexion. Bonne résistance aux essences, gas-oil et acides dans des conditions de concentration basse.

### V.O.C. Wert

Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. B/b): 250 g/l (2007)  
Ce produit contient 21 g/l VOC au maximum.

### Anwendung

Séchage:

Temp. de l'objet 20°C: ponçable au bout d'env. 20 min.

Temp. de l'objet 60°C: ponçable après env. 10 min.

Les surfaces doivent être propres, sèches, dérouillées et dégraissées. Ponçer la surface. Nettoyer les anciennes peintures ou impressions. Ce mastic n'est pas approprié sur les peintures thermoplastiques et impression-apprêts a réactif acide (Reaktionsprimer). Mélanger soigneusement 4CR 2040 avec le durcisseur 2900.

### Technische Daten

Durée de vie en pot	4 - 6 minutes
Durcisseur	4CR 2900
Rapport de mélange	100 : 2
Couleur	gris argent métallique grossier