



N° art.: 6.7441.0400

7441

Aérosol 2K à remplir

Propriété

4CR 7441 est pré-rempli par du gaz propulseur et des autres additifs. Le durcisseur est déjà intégré dans la bombe et peut être activé avant la finition. Le produit final se forme par l'addition des 2K-verniss (bi-composants) non dilués. Le marchand spécialisé assume la responsabilité pour le produit final.

- séchage rapide, protection durable contre les égratignures, choc ou collision
- écoulement excellent et surface d'une finition attractive
- résistant à la lumière et au jaunissement, sans plomb
- pré-gazé par un mélange inoffensif à l'ozone
- du carbure gazeux et des solvants
- équipé avec une buse ajustable pour la fine vaporisation
- additif du durcisseur sûr et "propre"
- résistant au carburant!
- accordé pour tous les 2K-verniss (bi-composants) courants, interconnectés par isocyanates (ratio 2:1 / 3:1)

Législation VOC

Valeur limitée de l'UE pour le produit (cat. B/e): 840 g/l (2007)

Ce produit contient 686 g/l VOC au maximum.

Conseil du professionnel

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. Retirer le bouton-pression rouge du bonnet immédiatement avant le vernissage et le mettre à la pointe au sol de bombe. Presser le bouton rouge à déclencher avec le ballon de main à fond. Agiter vigoureusement pour environ 2 minutes. Pulvériser à l'essai. Distance de pulvérisation env. 25 cm. Appliquer 4CR 2K-verniss couvrante dans 2 à 3 passages avec env. 5 min. de temps d'évaporation intermédiaire avec une épaisseur de couche d'env. 50 µm. Vie du pot 5 - 6 heures.

Application

Supports: 2K-couches primaires ou 2K-apprêts garnissants séchés au four
1K-couches primaires ou 1K-apprêts garnissants
(seulement si recouvrable avec 2K).
peintures anciennes durcies et poncées (seulement si recouvrable avec 2K)
Faire éventuellement un laquage à l'essai!

Poncer la surface!

Nettoyer d'abord avec 4CR Antisilicones.

Conditions de travail: de + 10 °C et jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air.

Séchage:

durée de vie en pot: au moins 5 - 6 heures

hors poussière: après env. 15 - 20 minutes

sec au toucher: après env. 4 - 5 heures

sec au cœur: après 24 heures

...the professional choice.



N° art.: 6.7441.0400

7441

Réceptif sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs. Conserver hors de la portée des enfants. Ce produit est destiné exclusivement à l'utilisation par des professionnels. Attention! Les emballages entamés doivent être disposés séparément. Empêcher de disposer avec les déchets ménagers.

Caractéristiques Techniques

Couleur / brillance	incolore / haute brillance
---------------------	----------------------------

Stockage

En emballage bien fermé 2 ans. Conserver le récipient au frais, à l'abri de l'humidité.