Information technique (05/22)

MOBIHEL VERNIS A SECHAGE RAPIDE BAS COV 2K HS 2:1

- Convient aux petites et grandes réparations
- Faible viscosité de pulvérisation - facile à appliquer
- Séchage rapide et flexible - 15min / 60°C ou 30 min / 40°C
- Polissage rapide
- Haute brillance
- Permet une productivité accrue et des économies d'énergie
- Conforme COV.

SUPPORT	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX

	Proportions de mélange en volume:	MOBIHEL VERNIS A SECHAGE RAPIDE BAS COV 2K HS 2:1 MOBIHEL DURCISSEUR 4300 2K HS MOBIHEL VERNIS A SECHAGE RAPIDE BAS COV 2K HS 2:1 MOBIHEL DURCISSEUR 4100 2K HS MOBIHEL DURCISSEUR 4500 HS 2K ne doit pas être utilisé car il est trop rapide pour ce VERNIS INCOLORE et peut provoquer des défauts	2 éléments 1 élément 2 éléments 1 élément
	Proportions de mélange en poids:	MOBIHEL VERNIS A SECHAGE RAPIDE BAS COV 2K HS 2:1 MOBIHEL DURCISSEUR 4100 / 4300 HS 2K	100 g 53 g
	Durée de vie du mélange à 20°C:	2 h	
	Viscosité: DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15 - 18 s	
	Application avec un pistolet:	1,2 - 1,3 mm 2 - 2,5 bar	

	Nombre de couches: **Epaisseur du film:**	**1 couche fin** - le pistolet de pulvérisation est éloigné de l'objet à seulement 15 cm, la vitesse d'application est plus élevé que d'habitude. **1 couche pleine** - on attend 10 min., le pistolet de pulvérisation est à 25 cm de l'objet, la vitesse d'application est normale 50-60 µm
	Séchage:	5 - 10 min/20°C entre les couches 10 - 15 min./20°C avant séchage en four
	Temps de séchage:	**MOBIHEL DURCISSEUR 4100 2K HS** Temps de séchage à 20°C: 120 min. Temps de séchage à 40°C: 30 min. Temps de séchage à 60°C: 15 min. **MOBIHEL DURCISSEUR 4300 2K HS** Temps de séchage à 30°C: 90 min. Temps de séchage à 40°C: 30 min. Temps de séchage à 60°C: 20 min. Le VERNIS INCOLORE peut être polie immédiatement après avoir été séché à l'air ou après avoir été séché au four et refroidi
	Temps de séchage (infra-rouge à ondes courtes):	5 min. Distance de l'élément: 70 - 80 cm
	Durée de vie:	2 ans

2004/42/II B(**d**) (**420**) **420**
Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (x)) conformement à l'annexe. Pour ce produit est de **420** g/l et pour le prêt à l'emploi de **420** g/l.

Les produits bicomposants (2K) réagissent à l'humidité. Assurez-vous que les pots ainsi que le matériel soit absolument sec. Le produit s'applique avec une humidité relative interieur maximum de 80%.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Fermez l'emballage du durcisseur immédiatement après utilisation, car le produit réagit avec l'humidité de l'air et peut provoquer des défauts dans le produit.
Les données peuvent varier dans diverses conditions.
Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.
Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.
Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.
La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.
L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2022-57 (26.05.2022)

Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refinish.com

Member of KANSAI HELIOS Part of KANSAI PAINT
HELIOS REFINISH