

ANTI-GRAVILLON GARNISSANT

Aérosol • Anti-gravillon haut extrait sec en aérosol, noir

Référence	AGG670
Document	CARROSS-FT-AGG670-FR-V01
Mise à jour	10/2026
Usage	Professionnel
Langue	FR
Page	1 / 3

Usage prévu : Protéger les bas de caisse et zones exposées contre l'impact des gravillons tout en insonorisant et en amortissant les vibrations.



CONSEIL TECH'TEAM

« Grâce à sa buse spécifique, cet aérosol reproduit fidèlement le grainage d'origine obtenu avec les cartouches de protection standard au pistolet. »

01 IDENTIFICATION ET UTILISATION

DESCRIPTION

Anti-gravillon à haut extrait sec conditionné en aérosol, prêt à l'emploi, sans pistolet ni alimentation en air. Il adhère sur tôle dépolie, galvanisée, peinte, sur apprêt et sur certains plastiques, et résiste aux alcalins, au sel et aux conditions climatiques extrêmes. Il offre d'excellentes propriétés d'absorption acoustique et une bonne tenue aux coulures sur surfaces verticales. Il est recouvrable par une peinture hydro ou base solvant.

SUPPORTS COMPATIBLES

Tôle dépolie Tôle galvanisée
Surfaces peintes Apprêt / primaire
Certains plastiques



CONDITIONNEMENTS

AGG670 670 ml

02 PARAMÈTRES D'APPLICATION

 PRODUIT Aérosol prêt à l'emploi	 TEMPÉRATURE DE TRAVAIL 18 – 25 °C	 DISTANCE DE PULVÉRISATION 25 – 30 cm	 COUCHES Plusieurs couches
 FLASH ENTRE COUCHES 5 minutes	 SÉCHAGE TOTAL 4 – 24 heures	 DURÉE DE CONSERVATION 12 mois	

03 PRÉPARATION DU SUPPORT

ÉTAPE	OPÉRATION	CONSIGNE / GRAIN / PRODUIT ASSOCIÉ
1	Nettoyage initial	Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées et dépoussiérées.
2	Ponçage	Poncer la surface pour favoriser l'accroche du produit.
3	Préparation finale	Masquer les surfaces et éléments contigus aux parties à traiter, puis dégraisser les surfaces à traiter.

ANTI-GRAVILLON GARNISSANT

Aérosol • Anti-gravillon haut extrait sec en aérosol, noir

Référence	AGG670
Document	CARROSS-FT-AGG670-FR-V01
Mise à jour	10/2026
Usage	Professionnel
Langue	FR
Page	2 / 3

04 PRÉPARATION DU MÉLANGE

COMPOSANT	VOLUME
 Aérosol	Prêt à l'emploi

Produit prêt à l'emploi : agiter l'aérosol pendant quelques minutes jusqu'à entendre la bille mélangeuse.

05 PROCÉDÉ D'APPLICATION

ÉTAPE	APPLICATION	RÉGLAGES	ATTENTE
1	 Plusieurs couches	Aérosol · pulvérisation à 25 – 30 cm	5 minutes entre les couches

 Conditions d'application recommandées : Température de travail entre 18 – 25 °C.

06 SÉCHAGE, FINITION ET RECOUVREMENT

SÉCHAGE À L'AIR

Séchage total : 4 – 24 heures

RECOUVRABILITÉ

- Attendre une demi-heure avant application d'une peinture base solvant
- Attendre une heure ou séchage complet avant application d'une peinture hydro

07 DONNÉES TECHNIQUES ET STOCKAGE

 CARACTÉRISTIQUES & COV		 STOCKAGE & CONDITIONNEMENT	
Aspect / couleur	Noir	Durée de conservation	12 mois en emballage d'origine bien fermé, dans un endroit frais et sec
Densité (20 °C)	0,91 – 0,95 g/ml	Protection	Récipient sous pression. Protéger des rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ni brûler, même après usage. Conserver à l'écart de toute source d'ignition.
		Conditionnement	Aérosol 670 ml



ANTI-GRAVILLON GARNISSANT

Aérosol • Anti-gravillon haut extrait sec en aérosol, noir

Référence	AGG670
Document	CARROSS-FT-AGG670-FR-V01
Mise à jour	10/2026
Usage	Professionnel
Langue	FR
Page	3 / 3

08 SANTÉ, SÉCURITÉ ET INFORMATION

Information sécurité

Consulter impérativement la **Fiche de Données de Sécurité** avant toute utilisation. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Pour utilisation professionnelle uniquement !

Note technique

Après chaque application et avant stockage, retourner l'aérosol et pulvériser quelques secondes pour purger la valve.

Veillez consulter la Fiche de Données de Sécurité préalablement à toute utilisation de ce produit et vous conformer scrupuleusement aux précautions d'emploi indiquées sur l'emballage. Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel. Les informations contenues dans la présente documentation ont été rigoureusement sélectionnées et compilées par nos équipes, sur la base de nos meilleures connaissances disponibles à la date de publication. Ces informations sont fournies à titre purement indicatif, et nous ne saurions en garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité. Il incombe à chaque utilisateur de s'assurer de leur pertinence et de leur adéquation à l'usage envisagé. L'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs à ces informations, incluant brevets, marques déposées et droits d'auteur, est intégralement protégé et tous droits sont réservés. Les indications figurant dans les Fiches de Données de Sécurité ainsi que les mentions de risques portées sur les étiquettes doivent être strictement respectées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de supprimer, à notre seule discrétion et sans notification préalable, tout ou partie de ces informations, sans obligation de mise à jour. L'ensemble des dispositions énoncées dans la présente clause s'appliquera à toute modification ou révision ultérieure.