



Titre produit : Base 2K Brillant direct

Description produit :

- Couche de finition brillant direct
- Prêt à l'emploi, après le mélange durcisseur/diluant
- Bien agiter et mélanger avant application

Ref/Code produit : TALD-2K

Application :

Avant application, réalisez **une plaquette test**

La base 2K Brillant direct est directement prêt à l'emploi, après avoir réalisé le mélange durcisseur diluant.

Ratio de mélange :

Durcisseur : 2:1

Diluant : 0-10% max de diluant

Secouez puis, filtrez votre teinte avant application de celle-ci au pistolet de pulvérisation. Nous vous recommandons l'application de 2-3 couches pleines sur une surface propre et dégraissée à une distance de pulvérisation de 25-30 cm et une buse de 1,2-1,3 mm.

Séchage :

- **Entre les couches** : 10 min/20°C

- **Temps de séchage** : 16 heures/20°C - 30 minutes/60°C

Conseils :

Les teintes 2K réagissent avec l'humidité ; veiller à ce que tous les contenants et outils soient absolument secs. Pendant le revêtement, l'humidité relative ambiante ne doit pas dépasser 80 %.



RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Rapport de mélange :



Ratio diluant
0-10% max de diluant

Ratio durcisseur
2:1

Viscosité :



Viscosité
DIN 53211 □ 4mm/ 20°C

17-20s

Application :



1,2-1,3 mm
2,0-2,5 bar RP

Zone de raccord

2,0-2,5 bar

Nombre de couches

2-3 couches pleines

Epaisseur du film

50-60 µm

Conditions de conservation :



Durée de vie du mélange
à 20°C

2 heures

Durée de vie

4 ans

Temps de séchage :



10 min/20°C entre les
couches

16 heures/20°C

30 minutes/60°C

Temps de séchage infrarouge : 8-12 minutes à une distance de 70-80 cm

Traitement supplémentaire :



Pas besoin de revernir

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Fermez l'emballage du durcisseur immédiatement après l'utilisation, car le produit réagit avec l'humidité de l'air et peut causer des défauts dans le produit.

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.