



DIAMONTOP MS

Vernis MS à deux composants

C 4

Utilisation

Vernis universel pour la réparation de pièces individuelles et pour finitions complètes.

Caractéristiques techniques







Conservation : 36 mois
Couleur : transparent

Densité : 0,944 g/cm³
Extrait sec : 32,5 % en poids

Rendement théorique : 212 m²/l pour 1 µm

Préparation des surfaces

DIAMONTOP MS s'applique sur ONYX HD et DIAMONT.

	Dosage des produits	Bien agiter avant l'utilisation. DIAMONTOP MS 100 (vol.) 100 g H 9000 20 (vol.) 21 g Mélanger et filtrer. N.B. : dans le cas de températures élevées, de forte ventilation ou d'application sur de grandes surfaces, il est possible d'ajouter de 5 à 10 % de diluant BC 020 ou BC 030.
	Viscosité de pistolage	de 27 à 32 s, coupe ISO 4 à 20°C
	Vie en pot	4 h à 20°C
	Pistolets	Pistolet HVLP à gravité 1,3 – 1,5 0,7 bar au chapeau Pistolet « compliant » à gravité 1,3 – 1,4 2,0 – 2,5 bar
	Application	Couches : 1 fine + 1 mouillée Épaisseur totale déposée : 50 – 60 µm Important : étuver dès la fin de l'application (sans évaporation).
	Séchage	Séchage à 20°C : Hors poussière : 1 h Manipulable : 5 h Dur à cœur : 24 h Séchage à 60°C : 30 min
	Séchage infrarouge	Ondes courtes : 8 min Ondes moyennes :
	Opérations suivantes	Travaux de finition à l'issue des temps de séchage indiqués et refroidissement.

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté. Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm

R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77, www.rmpaint.com, 06/2009