

MASTIC SUPREME MULTI CARBONE - SMC1

v.01-09.2014

Caractéristiques

Mastic léger multifonctionnel renforcé par des fibres de carbone. Il possède de très bonnes propriétés mécaniques, idéal pour les zones soumises à de fortes contraintes. Il convient pour les grandes surfaces grâce à sa faible densité. Application en couches fines ou épaisses, finition très lisse. Il adhère sur l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium et les surfaces polyester. Ce mastic offre une capacité de remplissage élevée avec un poids minimal. Il est adapté aux réparations de toutes tailles, avec un durcissement homogène et une excellente ponçabilité.

Application

Avant application, la surface doit être propre, sèche, dégraissée et poncée. Mélangez soigneusement le mastic avec 2 à 3% en poids de durcisseur BPO. Appliquez ensuite le mélange dans les 3 à 5 minutes à 20°C.

Remarque : l'utilisation d'une quantité excessive de durcisseur peut entraîner une décoloration de la couche de finition ainsi qu'une altération du produit. Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C.

Données techniques

VOC content: 2004/42/IB(b)(250) < 250 g/l

Couleur : graphite

Durée de conservation : 12 mois

Densité: 1,2 – 1,35 g/cm³



Nettoyez



Mélange avec le durcisseur

Mastic 100 g



Application

BPO durcisseur 2-3 %



Temps de séchage 20-30 minutes



Ponçage à la main / sec P150-P320



Ponçage à la machine / sec P150-P320



Conservez dans un endroit frais et sec à l'abri de la chaleur