

# Standex Apprêt Polyester Pistolable U1100

**Standex Apprêt Polyester Pistolable U1100 est un mastic pistolable à film épais qui remplace le masticage traditionnel et qui peut être utilisé comme un mastic fin pistolable.**

- Apprêt pistolable.
- Facile à poncer.
- Finition exempte de pores.
- Peut être utilisé comme mastic fin.




**The Art of Refinishing.**

# Stadox Apprêt Polyester Pistolable U1100

## Préparation - application du produit STANDARD



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Surfaces préparées avec des produits 2K polyester puis finement poncées.  
Supports polyester renforcés de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage, poncés et nettoyés.  
Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée  
Apprêts 2K ou Impression-Apprêt 2K Epoxy durcis à cœur, poncés et nettoyés  
Impression d'origine (cataphorèse), nettoyée et poncée  
Acier, acier galvanisé et aluminium tendre, poncé et nettoyé, revêtu d'une impression et recouverte d'un Apprêt 2K



Mastic		Durcisseur		Diluant	
Volume	Poids	Volume	Poids	Volume	Poids
100	100	5	3.6	0 - 5%	0 - 5%
U1100		U1110		11008	




Durée de vie du mélange à 20°C: 20 min - 30 min



	Buse	Pression de pulvérisation	
Conforme	2 - 2.5 mm	2 - 3 bar	pression d'entrée

voir les instructions du fabricant



1 - 5 couches  
sans désolvatation intermédiaire  
avant étuvage: 5 min - 10 min



	U1110
20 °C	2 h
60 - 65 °C	30 min - 35 min



Directives pour équipement IR onde courte  
Mi-puissance: 10 - 12 min



Dégrossir au: P120 - P220  
Ponçage final au: P240 - P360



Impression  
Impression-Apprêt  
Apprêt

Conforme COV

2004/42/IIB(b)(250) 250: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(b)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 250 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 250 g/l.

# Stadox Apprêt Polyester Pistolable U1100

## Produits

---

Stadox Apprêt Polyester Pistolable U1100

---

Stadox Diluant Polyester 11008


---

Stadox Durcisseur PE U1110

---

500 - 600  $\mu\text{m}$  des épaisseurs jusqu'à 1000  $\mu\text{m}$  sont possibles

---



Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté pour pistolet adapté.

---



## Remarques

- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.
  - Ne pas appliquer sur un primaire 1K, une impression phosphatante ou des finitions acryliques thermoplastiques.
  - Ne pas poncer à l'eau.
  - La durée de stockage des produits polyester est limitée. A stocker dans un endroit frais et à utiliser dans les 12 mois pour de meilleurs résultats.
- 

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Stadox. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Stadox, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

