Trasparente Supreme Gloss - 5L SGV5

v.03-07.2017

Caratteristiche :
Questo smalto trasparente di alta qualità presenta una viscosità stabile dopo l'aggiunta dell'indurente, garantendo un'applicazione facile e sicura grazie al tempo di evaporazione prolungato e alla durata di utilizzo di 90 minuti. Queste proprietà lo rendono adatto a tutti i tipi di lavori, dalle piccole riparazioni ai veicoli completi. La vostra produttività sarà ottimizzata grazie alla sua rapida essiccazione (5 min. a 60 °C o 3 ore a 20 °C) e alla sua eccellente brillantezza. Questo vernice tutto in uno sarà il vostro alleato ideale per tutti i giorni.

APPLICAZIONE :
Utilizzando una pistola a gravità, regolare il diametro dell'ugello a 1,3 mm. Si consiglia di applicare 1,5 strati con un tempo di evaporazione tra uno strato e l'altro di 8-10 minuti. Lo spessore consigliato è di 90-100 µm a umido e di 50-60 µm a secco. Attendere 10 minuti prima della cottura.

Dati tecnici :
COV : max. 420 g/l
Trasparente Supreme Gloss SGV5 :
Durata di vita : 12 mesi Densità (20°C): 0,98 - 1,0 g/cm³ Colore : incolore
Catalizzatore Supreme Gloss SGD2.5:
Durata di vita : 12 mesi Densità (20°C): 1,04-1,06 g/cm³ Colore : leggermente giallo
NOTA: Conservare a una temperatura compresa tra +10 e +30 °C, al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.

Rapporto di miscelazione:			
		In volume	**En peso**
	Trasparente Supreme Gloss(A) **Catalizzatore Supreme Gloss (B)**	2 1	100 53
Viscosità :			
	DIN 4mm à 20°C	15 - 18 s	
Applicazione			
	Pistola a spruzzo alimentazione per gravità	**Ugello**	**Pressione**
		1.3 mm	La pressione di esercizio della pistola è raccomandata dal produttore della pistola.

	Processo di applicazione	**Numero di strati**	**tempo di attesa tra le mani**		**Spessore del film secco**
			Tra gli strati	**prima dell'essiccazione**	
		1.5	8 - 10 min	10 min	50 - 60 µm secco 90-100 µm umido

Condizioni consigliate	temperatura 18 - 22°C, umidità dell'aria 40 - 60%
Rendimento teorico :	10 - 12 m^2/l
Durata di vita del vaso a 20 °C	90 min

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica rappresentano il meglio delle nostre conoscenze. Si prega di verificare prima dell'uso se questo prodotto è adatto alla vostra applicazione.

Trasparente Supreme Gloss - 5L SGV5

Tempo di asciugatura :					
	Temperatura dell'oggetto	**20ºC**	**40ºC**	**50ºC**	**60ºC**
	Secco al tatto	80 min	20 min	15 min	5 min
	Asciugare per lucidare	3h	20 min	15 min	5 min
	Secco al cuore	5 giorni	4 giorni	4 giorni	4 giorni
	NOTA: prima della lucidatura, attendere 1 ora di raffreddamento dopo la cottura a 60 °C.				
	Essiccazione a infrarossi	8 - 15 min Seguire le raccomandazioni del produttore della lampada prima dell'uso. Ricordarsi di attendere bene tra una mano e l'altra prima di asciugare.			

NOTA:
Lasciare che il prodotto raggiunga naturalmente la temperatura di applicazione consigliata (evitare il riscaldamento/raffreddamento rapido). Si sconsiglia di applicare il prodotto a temperature inferiori a 18 °C. Una temperatura di applicazione bassa modifica le caratteristiche della finitura del rivestimento (maggiore tempo di apertura, tempo di indurimento più lungo). Prima dell'applicazione, la temperatura del prodotto, la temperatura della cabina di spruzzatura e la temperatura dell'oggetto devono essere regolate a circa 20 °C.

Condizioni di conservazione:
Proteggere il prodotto dal gelo, dal calore, dalla luce solare e dall'umidità. Conservare il barattolo chiuso in un luogo fresco e asciutto. La temperatura di conservazione del prodotto deve essere compresa tra 10 °C e 30 °C.
Nota: la temperatura di conservazione e trasporto non deve essere inferiore a +5 °C. Acclimatare il prodotto a temperatura ambiente in modo naturale.

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica rappresentano il meglio delle nostre conoscenze. Si prega di verificare prima dell'uso se questo prodotto è adatto alla vostra applicazione.