

N° art.: 6.2210.1000
6.2210.2000**2210**

Elastic mastic de finition beige

Propriété

Mastic fin à 2 composants pour la réparation carrosserie, au grand facilité de ponçage, à base de résines polyestériques. Son adhérences aux différents supports - tôles d'acier, fer, aluminium et plastiques renforcés de fibre de verre, sa très bonne stabilité verticale et sa facilité d'application en font un produit parfaitement adapté aux application en couches minces et très fines comme mastic de finition sur le mastic garnissant en polyester, pour le masticage des petits défauts de surface. Grace à ses grains fins, il s'étale très finement et sans porosité.

Législation VOC

Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. B/b): 250 g/l (2007)

Ce produit contient 4 g/l VOC au maximum.

Application

Séchage:

Temp. de l'objet 20°C: ponçable au bout d'env. 20 min.

Temp. de l'objet 60°C: ponçable après env. 10 min.

Les surfaces doivent être propres, sèches, dérouillées et dégraissées. Ponçer la surface. Enlever les anciennes peintures ou impressions qui ne sont pas dures. Ce mastic n'est pas approprié sur les peintures thermoplastiques et impression-apprêts a réactif acide (Reaktionsprimer). Mélanger soigneusement 4CR 2210 avec le durcisseur 2900.

Caractéristiques Techniques

Durée de vie en pot	4 - 5 minutes
Durcisseur	4CR 2900
Rapport de mélange	100 : 2
Couleur	Beige