

ECO 2K VHS 4L 4:1 vulprimer

AGE4-B (wit) / AGE4-G (grijs) / AGE4-N (zwart)

v.10-10.2018

Kenmerken :

Tweecomponenten acryl vulprimer. Heeft uitstekende vul eigenschappen. Dit product biedt de gebruiker een uitstekende vloeï, geen risico op uitlopen, en is zeer gemakkelijk aan te brengen en te schuren, wat resulteert in een uitstekende kwaliteit van het behandelde oppervlak. Het biedt ook een zeer goede bescherming tegen corrosie. Geschikt voor staal, aluminium, gegalvaniseerde oppervlakken en oppervlakken die zijn gecoat met polyester vulmiddelen. Dit product is bedoeld voor handmatig schuren of schuren met een droge of natte schuurmachine.

Toepassing :

Voor het aanbrengen moet het oppervlak schoon, droog, mat en vetvrij zijn. Meng het product grondig en voeg de primer en een hoeveelheid verharder toe. Voeg indien nodig acrylverdunder toe in een hoeveelheid van 10-20%. Breng het product aan met een spuitpistool (spuitmond van 1,5-2,2 mm) in 1 tot 3 lagen. Wacht tussen 10 en 20 minuten (afhankelijk van de verharder) tussen de lagen om de oplosmiddelen te laten verdampen voordat u de volgende laag aanbrengt.

Technische gegevens:

VOC 2004/42/IIB(c)(540) max. 540 g/l

Vulmiddel CPG-02.001: houdbaarheid : 18 maanden

Dichtheid (20°C): 1.58 – 1.62 g/cm³

Kleuren: wit/grijs/zwart

Verf verharder AGEDU1

houdbaarheid: 12 maanden

Dichtheid (20°C): 0.92 – 1.01 g/cm³

Kleuren : kleurloos/ lichtgeel

Universele 2K acrylverdunder DIU1

houdbaarheid : 24 maanden

Dichtheid (20°C): 0.88 – 0.90 g/cm³

Kleuren : kleurloos

Deze AGE4-primer is verkrijgbaar in zwart (AGE4-N), wit (AGE4-B) en grijs (AGE4-G).

Mengverhouding :

	-	Per volume	Per gewicht
	Grondlak(A)	4	100
	Verf verharder(B)	1	15.4
	Kleur verdunner (C)	10 - 20 vol. % van component A	5.6 - 11.1 wt. % van component A

Viscositeit :

	DIN 4 mm (20°C)	25 - 30 s
---	-----------------	-----------

Toepassing :

	Spuitpistool zwaartekrachttoevoer	Sproeier		Druk	
		1.8- 2mm		Werkdruk volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het gebruikte pistool.	
	Toepassing	aantal lagen	flits tussen lagen	eenvoudige laag Filmdikte	Filmdikte
		1 - 3	10 min 10 - 20 min (CDL-04.026)	60 - 80 µm	60 - 240 µm

ECO 2K VHS 4L 4:1 vulprimer

AGE4-B (wit) / AGE4-G (grijs) / AGE4-N (zwart)



Aanbevolen omstandigheden	temperatuur 18 - 22°C, luchtvochtigheid 40 - 60%
Theoretische dekking :	7 - 8 m ² /l (met een Filmdikte de 80 µm)
houdbaarheid bij 20°C	tot 1 h

Droogtijd :			
	oppervlaktetemperatuur /objecttemperatuur	60°C	20°C
	Verf verharder Snelheid		
	AGEDU1	35 - 45 min	5 - 8 h
	infrarood drogen	Korte en middellange golven: 12-15 min Volg voor gebruik de aanbevelingen van de lampfabrikant. Vergeet niet om tussen de lagen te wachten voordat u ze laat drogen.	
	Droog schuren	P400 - P600	
	Waterzandstralen	P800 - P1000	

Opmerkingen:

Wij raden aan om de aanbevolen applicatietemperatuur op natuurlijke wijze te laten stijgen en niet abrupt (vermijd bijvoorbeeld snelle verwarming/koeling). De temperatuur van het product en het geverfde oppervlak moet ongeveer 20 °C zijn.

Bewaaromstandigheden:

Bescherm tegen vorst, hitte, zonlicht en vochtigheid. Bewaar de pot goed afgesloten op een koele, droge plaats.

Bewaartemperatuur: 10 °C.