STUCCO LEGGERO PREMIUM MLP1 1L

v.03-02.2020

CARATTERISTICHE :

Stucco leggero facile da usare, caratterizzato da buone proprietà modellanti in qualsiasi spessore richiesto. Adatto per grandi lavori di riparazione verticali o orizzontali, ma anche per riempire piccole imperfezioni. Crea un rivestimento liscio con durezza ottimale. È stato progettato per l'uso su acciaio, alluminio, superfici zincate e vetroresina.

APPLICAZIONE :

La superficie deve essere pulita, asciutta, sgrassata e opacizzata. Mescolare accuratamente lo stucco con l'indurente BPO. Applicare entro 4-6 minuti a 20 °C. Temperature più elevate possono ridurre la durata di lavorabilità e accelerare il tempo di essiccazione.

NOTA: l'uso di una quantità eccessiva di indurente può causare lo scolorimento della finitura. Si sconsiglia l'uso dello stucco a temperature inferiori a 15 °C.

DATI TECNICI :

VOC 2004/42/IIB(b)(250) max. 250 g/l

Durata di conservazione: 12 mesi

Densità (20°C): 1.06 – 1.12 g/cm³

Colour: beige

	Pulizia	
	Aiuto del catalizzatore	Stucco 100 g BPO Catalizzatore 2 - 3 g
	Applicazione	4 - 6 min
	Tempo di essiccazione	20 - 25 min
	Levigatura a mano/asciutta	P100 - P320
	Levigatura a macchina/asciutta	P100 - P320
	Conservare in luogo freddo	

Le informazioni fornite nella presente scheda tecnica rappresentano il meglio delle nostre conoscenze. Si prega di verificare prima dell'uso se questo prodotto è adatto alla vostra applicazione.