

Information technique

BRIL 852

Catégorie du produit : **C 5**

Pâte à polir fine

Domaine d'utilisation

Adapté pour le polissage des peintures de finition.

Information complémentaire

Pâte à polir fine sans silicone

Caractéristiques techniques

Extrait sec 21 % ± 2	Densité 1,250 – 1,350 g/cm ³
Température de stockage min. 5°C à max. 45°C	Durée de conservation 24 mois

Application

Le produit est prêt à l'emploi.

Support / Préparation / Nettoyage

Poncer les imperfections au P 1200 – P 2000 – P 3000.
Essuyer les surfaces poncées avec un chiffon propre et non pelucheux

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014





 	<p>Appliquer à la main sur la surface à traiter avec un chiffon non pelucheux</p> <p>ou</p> <p>appliquer à la machine équipée d'une peau de mouton ou d'une mousse « medium ». Étaler BRIL 852 sur une peau de mouton ou une mousse propre et appliquer à la machine à faible vitesse (500 tr/min). Augmenter la vitesse jusqu'à 2 000 tr/min et polir jusqu'à élimination totale des défauts.</p> <p>Essuyer éventuellement l'excédent de produit avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.</p>
--	--

Finition

Pour l'étape suivante de polissage fin, utiliser un produit adapté.

Appliquer l'agent de polissage standard sans silicone à éclat profond pour redonner à la surface traitée un brillant durable.

Consignes de sécurité

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.